

TEST: 2817#02#Y15# 01 500

Test	2817#02#Y15# 01 500
Fənn	2817 - Gön-ayaqqabı və xəz mallarının əmtəəşünaslığı və ekspertizası
Təsviri	[Təsviri]
Müəllif	Şükürova G.
Testlərin vaxtı	80 dəqiqə
Suala vaxt	0 Saniyə
Növ	İmtahan
Maksimal faiz	500
Keçid balı	170 (34 %)
Suallardan	500
Bölmələr	29
Bölmələri qarışdırmaq	☒
Köçürməyə qadağa	☒
Ancaq irəli	☐
Son variant	☐

Bölmə: 0101

Ad	0101
Suallardan	9
Maksimal faiz	9
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: На сколько групп делится кожанное сырьё обувного назначения ? (Çəki: 1)

- ☒ 5
☐ 3
☐ 4
☐ 6
☐ 2

Sual: На сколько слоёв по толщине делится шкура животного ? (Çəki: 1)

- ☒ 3
☐ 4

- ☐ 5
 - ☐ 2
 - ☐ 1
-

Sual: На сколько топографических участка делится шкура животного ? (Ўэки: 1)

- ☒ 3
 - ☐ 2
 - ☐ 6
 - ☐ 4
 - ☐ 5
-

Sual: Какой участок считается чепраком в кожевенном сырье ? (Ўэки: 1)

- ☒ участок спины.
 - ☐ участок воротка.
 - ☐ участок низа живота.
 - ☐ участок полы.
 - ☐ участок лоба.
-

Sual: Что такое эпидермис ? (Ўэки: 1)

- ☒ волосяной слой.
 - ☐ сетчатый слой.
 - ☐ дерма.
 - ☐ пушнина.
 - ☐ подкожно – жировой слой.
-

Sual: Что такое дерма? (Ўэки: 1)

- ☒ сетчатый слой шкуры
 - ☐ нижний слой шкуры
 - ☐ нижний сетчатый слой
 - ☐ подкожный слой
 - ☐ мездровой слой
-

Sual: Из скольких слоев состоит слой эпидермиса? (Ўэки: 1)

- ☒ 2
 - ☐ 3
 - ☐ 4
 - ☐ 5
 - ☐ 6
-

Sual: Каким слоем эпидермиса считается мальпигиев у необработанной шкуры? (Ўэки: 1)

- ☒ внутренним
- ☐ средним
- ☐ наружным

- ☐ нижним
- ☐ двухсторонним

Sual: Сколько процентов составляет количество коллагеновых волокон в высушенной шкуре ? (Çəki: 1)

- ☒ 84 – 87 %.
- ☐ 60 – 65 %.
- ☐ 40 – 50 %.
- ☐ 70 – 75 %.
- ☐ 30 – 35 %.

Bölmə: 0102

Ad	0102
Suallardan	18
Maksimal faiz	18
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Сколько процентов дермы составляют коллагеновые волокна ? (Çəki: 1)

- ☒ 98 – 99 %.
- ☐ 50 – 60 %.
- ☐ 75 – 78 %.
- ☐ 80 – 85 %.
- ☐ 86 – 92 %.

Sual: Сколько процентов составляет количество воды в свежесодранной шкуре ? (Çəki: 1)

- ☒ 60 – 75 %.
- ☐ 50 – 60 %.
- ☐ 60 – 65 %.
- ☐ 86 – 90 %.
- ☐ 90 – 95 %.

Sual: К какой возрастной категории относится сырье под названием опоек в группе крупнорогатистых? (Çəki: 1)

- ☒ шкуры телят сосунов
- ☐ шкуры бычков
- ☐ шкуры телят
- ☐ шкуры телок
- ☐ шкуры коров

Sual: Сколько весит шкура полутора годовалого теленка? (Çəki: 1)

- ☒ 10 кг
 - ☐ 10-13 кг
 - ☐ 13-15 кг
 - ☐ 16 кг
 - ☐ 17 кг
-

Sual: На сколько групп по своему происхождению делится овечья шкура? (Ўэкі: 1)

- ☒ 4
 - ☐ 5
 - ☐ 3
 - ☐ 6
 - ☐ 7
-

Sual: Сколько процентов составляет эпидермис в шкуре домашнего животного? (Ўэкі: 1)

- ☒ 2 %
 - ☐ 2-2,5 %
 - ☐ 3-3,5 %
 - ☐ 3-3,5 %
 - ☐ 5 %
-

Sual: Сколько процентов составляет толщина эпидермиса от общей толщины свиной шкуры? (Ўэкі: 1)

- ☒ 5 %
 - ☐ 3 %
 - ☐ 7 %
 - ☐ 6 %
 - ☐ 2 %
-

Sual: Что составляет слой эпидермиса? (Ўэкі: 1)

- ☒ керотин
 - ☐ каллоин
 - ☐ эластин
 - ☐ белки
 - ☐ жировой элемент
-

Sual: Что называется мерей, которая располагается на верхнем слое дермы под волосным покровом? (Ўэкі: 1)

- ☒ естественный узор
 - ☐ химический состав
 - ☐ сетчатый слой
 - ☐ слой эпидермиса
 - ☐ топография
-

Sual: Какие из видов мелких шкур считаются самыми ценными? (Ўэкі: 1)

- ☒ козлиная
 - ☐ овечья
 - ☐ опоек
 - ☐ выросток
 - ☐ шкура жеребенка
-

Sual: к воздействию каких химических соединений керотин неустойчив? (Ҷәкі: 1)

- ☒ щелочам
 - ☐ кислотам
 - ☐ соляным растворам
 - ☐ ферментным соединениям
 - ☐ борной кислоте
-

Sual: Под воздействием каких веществ коллаген растворяется? (Ҷәкі: 1)

- ☒ под воздействием горячей воды
 - ☐ под воздействием щелочного раствора
 - ☐ под воздействием известного раствора
 - ☐ под воздействием ферментных веществ
 - ☐ под воздействием трипсина
-

Sual: Как сгибают обувную юфть при испытании на садку? (Ҷәкі: 1)

- ☒ вчетверо лицевой стороной наружу
 - ☐ вдвое лицевой стороной наружу
 - ☐ вчетверо лицевой стороной внутрь
 - ☐ вдвое лицевой стороной внутрь
 - ☐ вшестеро лицевой стороной внутрь
-

Sual: Сколько процентов толщины дермы составляет толщина сетчатого слоя у шкур молодняка крупного рогатого скота? (Ҷәкі: 1)

- ☒ 60 – 65%.
 - ☐ 75 – 80%
 - ☐ 30 – 50%
 - ☐ 90 – 100%
 - ☐ 15 – 35%
-

Sual: Сколько процентов толщины дермы составляет толщина сетчатого слоя у шкур молодняка крупного рогатого скота? (Ҷәкі: 1)

- ☒ 75 – 80%.
 - ☐ 60 – 65%
 - ☐ 30 – 50%
 - ☐ 90 – 100%
 - ☐ 15 – 35%
-

Sual: Сколько процентов толщины дермы составляет толщина сетчатого слоя в шкурах овец? (Ҷәкі: 1)

- ☒ 30 – 50%.
- ☐ 60 – 65%
- ☐ 75 – 80%
- ☐ 90 – 100%
- ☐ 15 – 35%

Sual: На какую обувь используют хромовую кожу обрабатывающую из лошадиной шкуры? (Çəki: 1)

- ☒ мужскую и женскую
- ☐ детскую
- ☐ дошкольную
- ☐ подростковую
- ☐ для мальчиков

Sual: Какое характерное свойство натурального материала из кожи под названием нубук? (Çəki: 1)

- ☒ натуральный цвет
- ☐ черный цвет
- ☐ серый цвет
- ☐ красный цвет
- ☐ с оттенками разных цветов

Bölmə: 0201

Ad	0201
Suallardan	11
Maksimal faiz	11
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: Какие виды волокон составляют дерму ? (Çəki: 1)

- ☒ коллагеновые.
- ☐ ретикулярные.
- ☐ кератиновые.
- ☐ целлюлозные.
- ☐ льняные.

Sual: Какие из нижеследующих относятся к органическим дубильным веществам ? (Çəki: 1)

- ☒ танид.
- ☐ циркониум.
- ☐ титан.
- ☐ алюминииум.
- ☐ хром.

Sual: Какую кожу получают жировым дублением ? (Ўэки: 1)

- ☒ замшу.
 - ☐ нубук.
 - ☐ юфть.
 - ☐ лак.
 - ☐ шедро.
-

Sual: Сколько суток длится жировое дубление при производстве кожи ? (Ўэки: 1)

- ☒ 4
 - ☐ 6
 - ☐ 3
 - ☐ 7
 - ☐ 10
-

Sual: Какой вид кожи получают комбинированным дублением ? (Ўэки: 1)

- ☒ для низа обуви.
 - ☐ для подкладки обуви.
 - ☐ для каблука.
 - ☐ для внутренних деталей.
 - ☐ одёжного назначения.
-

Sual: Какую кожу получают алюминиевым дублением ? (Ўэки: 1)

- ☒ лайку.
 - ☐ шедро.
 - ☐ шедрет.
 - ☐ нубук.
 - ☐ замшу.
-

Sual: Какой дефект в кожи считается сырьевым дефектом ? (Ўэки: 1)

- ☒ свищи.
 - ☐ неравномерное окрашивание.
 - ☐ не полное дубление.
 - ☐ неравномерный ворс.
 - ☐ осыпание плёнки.
-

Sual: Какой дефект считается производственным дефектом кожи ? (Ўэки: 1)

- ☒ неравномерное окрашивание.
 - ☐ молочные полосы.
 - ☐ свищи.
 - ☐ тощие кожи.
 - ☐ облысение.
-

Sual: На сколько групп по назначению делятся кожаные полуфабрикаты? (Ўэки: 1)

- ☒ 4
- ☐ 5
- ☐ 3
- ☐ 6
- ☐ 2

Sual: Из какого вида сырья получают кожу для низа обуви? (Çəki: 1)

- ☒ из шкур крупного рогатого скота.
- ☐ из шкуры верблюда.
- ☐ из шкуры овцы.
- ☐ из шкуры козы.
- ☐ кожа из опоек.

Sual: На сколько групп по стандарту делится кожа для низа обуви? (Çəki: 1)

- ☒ 6.
- ☐ 5
- ☐ 7
- ☐ 4
- ☐ 3

Bölmə: 0202

Ad	0202
Suallardan	31
Maksimal faiz	31
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Какое вещество используется при золение в производстве кожи ? (Çəki: 1)

- ☒ раствор извести.
- ☐ серную кислоту.
- ☐ щёлочь.
- ☐ воду.
- ☐ жир.

Sual: В чём заключается процесс мездрения ? (Çəki: 1)

- ☒ удаление подкожно – жирового слоя.
- ☐ удаление эпидермиса.
- ☐ смягчение дермы.
- ☐ двоение шкуры.

Sual: В чём заключается процесс чепракование ? (Çəki: 1)

- ☒ разделение шкуры на топографические участки.

- ☐ смягчение шкуры.
 - ☐ чистка шкуры от жира.
 - ☐ отмока.
 - ☐ удаление эпидермиса.
-

Sual: Сколько времени длится процесс зольения для низа обуви винтово-гвоздевых методов крепления? (Ќәкі: 1)

- ☒ 3 – 4 сутки
 - ☐ 5 – 10 часов.
 - ☐ 8 – 10 суток.
 - ☐ 20 – 25 часов.
 - ☐ 1 сутки.
-

Sual: В чём заключается процесс пикелевания.? (Ќәкі: 1)

- ☒ в обработке голяя кислотно – соевым раствором.
 - ☐ чистка шкуры от жира.
 - ☐ удаление эпидермиса.
 - ☐ смягчение шкуры.
 - ☐ двоение шкуры.
-

Sual: Какое химическое вещество используется в процессе пикелевания ? (Ќәкі: 1)

- ☒ серная кислота.
 - ☐ хлороводород.
 - ☐ уксусная кислота.
 - ☐ азотная кислота.
 - ☐ крахмал.
-

Sual: Какое вещество используют для ускорения процесса при хромовом дублении ? (Ќәкі: 1)

- ☒ уротропин.
 - ☐ анилин.
 - ☐ серная кислота.
 - ☐ раствор извести.
 - ☐ масляная кислота.
-

Sual: Из чего получают дубильное вещество танид ? (Ќәкі: 1)

- ☒ из растений.
 - ☐ из крахмала.
 - ☐ из волокон.
 - ☐ из полимеров.
 - ☐ из горных пород.
-

Sual: На сколько групп в зависимости от растворения при 20 – 40 С делятся органические вещества, находящиеся в составе сырой шкуры ? (Ќәкі: 1)

- ☒ 4

- ☐ 5
 - ☐ 3
 - ☐ 2
 - ☐ 6
-

Sual: У какой мягкой кожи наибольшее удлинение при растяжении? (Ќәкі: 1)

- ☒ шеврет.
 - ☐ юфть.
 - ☐ лайка.
 - ☐ шеврет.
 - ☐ замша.
-

Sual: Какая обувная кожа обладает самой малой жесткостью? (Ќәкі: 1)

- ☒ шевро.
 - ☐ Сг кожа полученная из опоек.
 - ☐ обувная юфть.
 - ☐ Сг кожа полученная из .
 - ☐ кожа используемая для подкладки обуви(кожа из выростка)
-

Sual: Как определяется количество минеральных веществ в составе кожи? (Ќәкі: 1)

- ☒ сжигая, по количеству образованной золы.
 - ☐ измельчая, по полученному весу.
 - ☐ по действию на него серной кислоты.
 - ☐ по объему весу.
 - ☐ по стойкости к трению
-

Sual: Что определяют при химическом анализе кожи? (Ќәкі: 1)

- ☒ процентное содержание, окиси хрома
 - ☐ кислотность кожи, предел прочности кожи
 - ☐ испытание кожи на разрыв и удлинение
 - ☐ гидротермическую устойчивость кожи и водопроницаемость
 - ☐ воздухопроницаемость и золы
-

Sual: Сколько времени продолжается первый период сушки при определении содержания влаги в коже? (Ќәкі: 1)

- ☒ 30 минут
 - ☐ 60 минут
 - ☐ 15 минут
 - ☐ 10 минут
 - ☐ 70 минут
-

Sual: Сколько времени продолжается повторная сушка при определении содержания влаги в коже? (Ќәкі: 1)

- ☒ 15 минут
- ☐ 30 минут

- ☐ 60 минут
 - ☐ 10 минут
 - ☐ 70 минут
-

Sual: Как вычисляют аналитическую влажность кожи в процентах? (Ќәкі: 1)

- ☒ делением веса влажности на вес влажного материала исходной навески
 - ☐ делением веса влажности материала на вес влаги
 - ☐ делением потери влаги при сушке к весу материала
 - ☐ умножением потери влаги на вес материала
 - ☐ умножением веса влаги на вес влажного материала
-

Sual: По количеству какого элемента определяют содержание гольевого вещества? (Ќәкі: 1)

- ☒ азота
 - ☐ натрия
 - ☐ фарфора
 - ☐ хрома
 - ☐ алюминия
-

Sual: Какую величину характеризуют напряжение при котором образец вытягивается на величину равную своей длине? (Ќәкі: 1)

- ☒ модуль упругости
 - ☐ жесткость кожи
 - ☐ относительное удлинение
 - ☐ упругое удлинение
 - ☐ остаточное удлинение
-

Sual: Какой показатель кожи характеризуется количеством проходящего через образец воздуха при определенном разряжении созданном в приборе? (Ќәкі: 1)

- ☒ воздухопроницаемость
 - ☐ паропроницаемость
 - ☐ жесткость
 - ☐ прочность
 - ☐ удлинение
-

Sual: Показателем чего является объем воды в мм прошедшей в течении 1 часа через 1 см² площади образца кожи при давлении водяного столба высотой 100 см? (Ќәкі: 1)

- ☒ водопроницаемость
 - ☐ паропроницаемость
 - ☐ воздухопроницаемость
 - ☐ удлинение
 - ☐ прочности
-

Sual: Сколько времени должен длиться процесс пикелевания для получения более

мягкой и пористой шкуры? (Җәкі: 1)

- ☒ 20 суток
 - ☐ 25 суток
 - ☐ 30 суток
 - ☐ 10-15 суток
 - ☐ 10 суток
-

Sual: На какой фактор оказывает положительное влияние увеличение срока процесса пикелевания кожного полуфабриката? (Җәкі: 1)

- ☒ коэффициент дубления
 - ☐ на хрупкость кожи
 - ☐ на мягкость кожи
 - ☐ на способность удлинения кожи
 - ☐ на жесткость кожи
-

Sual: При какой температуре должен быть раствор в процессе пикелевания? (Җәкі: 1)

- ☒ 25-38 °
 - ☐ 36-40 °
 - ☐ 40-45 °
 - ☐ 15-25 °
 - ☐ 20 °
-

Sual: Каким методом дубления получают замшевую кожу? (Җәкі: 1)

- ☒ жировое дубление
 - ☐ хромовым
 - ☐ алюминиевым
 - ☐ хромо-растительное
 - ☐ комбинированным
-

Sual: Каким методом дубления получают галантерейные кожи? (Җәкі: 1)

- ☒ хромовым
 - ☐ жировым
 - ☐ танидным
 - ☐ хроморастительным
 - ☐ хром-синтаным
-

Sual: Какой жир в наибольшем количестве (%) содержится в жировых соединениях для жирования кожаных полуфабрикатов? (Җәкі: 1)

- ☒ синтетические жиры
 - ☐ технические жиры
 - ☐ вирван
 - ☐ лактин
 - ☐ еромол
-

Sual: Сколько процентов синтетического жира должно содержаться в составе жировых веществ перед началом последних отделочных операций кожи? (Çəki: 1)

- ☒ 90 %
- ☐ 50 %
- ☐ 25 %
- ☐ 60 %
- ☐ 80 %

Sual: Какая температура бывает в амбаре при хранении искусственных и синтетических кож? (Çəki: 1)

- ☒ 10 °
- ☐ 8 °
- ☐ 6 °
- ☐ 18 °
- ☐ 20 °

Sual: Какие из нижеследующих дефектов относятся к дефектам приобретённые при жизни животного? (Çəki: 1)

- ☒ шрамы
- ☐ покраснение.
- ☐ двусторонний срез.
- ☐ следы ожога.
- ☐ исчезновение цвета.

Sual: Какие кожи производятся методами дубления танидом? (Çəki: 1)

- ☒ для деталей низа обуви
- ☐ для подкладочной обуви
- ☐ для промежуточной детали обуви
- ☐ для кожи использующий для задников
- ☐ для кожи использующий для низа носка

Sual: Укажите формулу бихромата натрия, который используется при дублении ? (Çəki: 1)

- $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 \cdot \text{H}_2\text{O}.$
- $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 \cdot \text{H}_2\text{O}.$
- $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 \cdot \text{H}_2\text{O}.$
- $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}.$
- $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}.$

- ☒
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

Bölmə: 0302

Ad 0302

Suallardan 17

Maksimal faiz 17

Sualları qarışdırmaq ☒

Sual: На сколько групп делятся механическим свойствам кожанные полуфабрикаты? (Çəki: 1)

- ☒ 5
- ☐ 4
- ☐ 6
- ☐ 3
- ☐ 7

Sual: На сколько групп делятся химические свойства натуральной кожи? (Çəki: 1)

- ☒ 6
- ☐ 5
- ☐ 7
- ☐ 4
- ☐ 8

Sual: На сколько групп делятся эстетические свойства кожанных полуфабрикатов? (Çəki: 1)

- ☒ 4
- ☐ 5
- ☐ 3
- ☐ 6
- ☐ 7

Sual: Какой прибор используется для определения воздухопроницаемости натуральной кожи? (Çəki: 1)

- ☒ прибор Н. С. Федорова
- ☐ прибор Ш. К. Гонцова
- ☐ прибор А. В. Павлинина
- ☐ прибор Г. Е. Кутянина
- ☐ прибор Г. В. Сергеева

Sual: Какой предел воздухопроницаемости (см³ / см² *час) для лицевой детали обуви из хромовой кожи с козеиновым покрытием? (Çəki: 1)

- ☒ 40-690
- ☐ 20-590
- ☐ 10-290
- ☐ 30-320
- ☐ 20-40

Sual: Какая воздухопроницаемость (в %) хромовой коиа из опоека с нитроцеллюлозным покрытием? (Çəki: 1)

- ☒ 0

- ☐ 15
 - ☐ 10
 - ☐ 8
 - ☐ 12
-

Sual: В каких пределах меняется воздухопроницаемость у юфтевой кожи? (Ўэки: 1)

- ☒ 10-20
 - ☐ 6-15
 - ☐ 2-10
 - ☐ 8-14
 - ☐ 30-40
-

Sual: На каком приборе определяют твердость резины для низа обуви? (Ўэки: 1)

- ☒ твердомер ТМ-2
 - ☐ твердомер ТШМ-2
 - ☐ динамометр
 - ☐ толщиномер
 - ☐ микромер
-

Sual: Через какое время после взрыва измеряют остаточное удлинение резины? (Ўэки: 1)

- ☒ 1 минута
 - ☐ 10 минут
 - ☐ 1 час
 - ☐ 6 часов
 - ☐ 2 суток
-

Sual: С помощью какого прибора определяют длину стопы, ширину в пучках и ширину в пятке? (Ўэки: 1)

- ☒ стопомера
 - ☐ толщиномером
 - ☐ микрометра
 - ☐ динамометра
 - ☐ вискозиметра
-

Sual: Какую величину измеряют по внешней стороне голенища от середины верхнего канта до подошвы или подложки? (Ўэки: 1)

- ☒ высоту сапога
 - ☐ высота ботинка
 - ☐ высота полуботинка и туфли
 - ☐ высота задника
 - ☐ ширина голенищ
-

Sual: Какую величину измеряют с внутренней стороны по средней линии берцы от верхнего канта до подошвы или подложки? (Ўэки: 1)

- ☒ высота ботинка
 - ☐ высота задника
 - ☐ высота голенищ
 - ☐ высота каблуков
 - ☐ высота сапог
-

Sual: Что является показателями жесткости носка и задника? (Җәкі: 1)

- ☒ общая информация
 - ☐ остаточная деформация
 - ☐ относительное удлинение
 - ☐ упругое удлинение
 - ☐ модуль упругости
-

Sual: Какой показатель обуви определяют по величине усилия для изгибания ее в носочно-пучковой части на угол 25° ? (Җәкі: 1)

- ☒ гибкость
 - ☐ жесткость
 - ☐ удлинение
 - ☐ упругость
 - ☐ твердость
-

Sual: Что характеризуется нагрузкой приходящий на 1 см, длина строчки? (Җәкі: 1)

- ☒ прочность шва
 - ☐ длина шва
 - ☐ вид шва
 - ☐ гибкость
 - ☐ упругость
-

Sual: Что определяется величиной нагрузки требуемой для отрыва каблука? (Җәкі: 1)

- ☒ прочность каблука
 - ☐ прочность шва
 - ☐ вид шва
 - ☐ гибкость
 - ☐ упругость
-

Sual: Какие свойства относятся к механическим свойствам кожи? (Җәкі: 1)

- ☒ прочность
 - ☐ воздухопроницаемость
 - ☐ пористость
 - ☐ плотность
 - ☐ водопроницаемость
-

Bölmә: 0303

Suallardan	6
Maksimal faiz	6
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: При какой температуре кожаные полуфабрикаты бывают более устойчивы? (Çəki: 1)

- ☒ 70-110 °
- ☐ 60-90
- ☐ 50-70 °
- ☐ 115-120 °
- ☐ 120-130 °

Sual: На сколько может изменяться площадь у хромовой кожи , полученной из шкуры телят-сосунов(опоек) при относительной влажности 65-100 %? (Çəki: 1)

- ☒ +7.2
- ☐ +6
- ☐ +5
- ☐ +5.6
- ☐ +6.5

Sual: На сколько может изменяться площадь у хромовой кожи, полученной из шкуры коров (яловки) при относительной влажности 65-100%? (Çəki: 1)

- ☒ +6.2
- ☐ +6.1
- ☐ +5
- ☐ +4.5
- ☐ +7

Sual: Чему равна величина груза при испытании жесткости носка в мужской и мальчиковой обуви? (Çəki: 1)

- ☒ 80 н
- ☐ 50 н
- ☐ 40 н
- ☐ 10 н
- ☐ 60 н

Sual: Чему равна величина груза при испытании жесткости в женской, школьной и детской обуви? (Çəki: 1)

- ☒ 50 н
- ☐ 80 н
- ☐ 60 н
- ☐ 40 н

Sual: Под каким углом должно быть примерно отрывающее усилие к пяточному участку среднего и высокого каблуков при определении прочности их крепления? (Çəki: 1)

- ☒ 75 °
- ☐ 60 °
- ☐ 90 °
- ☐ 35 °
- ☐ 120 °

Bölmə: 0401

Ad	0401
Suallardan	6
Maksimal faiz	6
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: На сколько групп по строению делится резиновый материал? (Çəki: 1)

- ☒ 2
- ☐ 3
- ☐ 5
- ☐ 4
- ☐ 6

Sual: На сколько по назначению делятся искусственные кожи? (Çəki: 1)

- ☒ 4
- ☐ 5
- ☐ 3
- ☐ 2
- ☐ 6

Sual: По каким свойствам искусственные кожанные материалы для верха обуви отстают от натуральной кожи? (Çəki: 1)

- ☒ по гигиеническим.
- ☐ по стойкости к разрыву.
- ☐ по стойкости к повторным сгибам.
- ☐ по стойкости к удлинению при разрыве.
- ☐ по воздухопроницаемости.

Sual: Из каких слоев состоит искусственный материал обувного назначения шарголин? (Çəki: 1)

- ☒ трех.
- ☐ четырех.
- ☐ двух.
- ☐ пяти.
- ☐ одного.

Sual: По каким свойствам искусственная юфтевая кожа обувного назначения преобладает над другими? (Çəki: 1)

- ☒ по теплозащите.
- ☐ по воздухопроницаемости.
- ☐ по тонкости .
- ☐ по паропроницаемости.
- ☐ по количеству пор.

Sual: По какому свойству искусственный кожаный материал ворсит уступает другим видам кожи? (Çəki: 1)

- ☒ по гигиеничности
- ☐ по стойкости к разрыву
- ☐ по толщине
- ☐ по воздухопроницаемости
- ☐ по паропроницаемости

Bölmə: 0402

Ad	0402
Suallardan	49
Maksimal faiz	49
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: По каким свойствам искусственные кожаные материалы для обуви превосходят натуральную кожу? (Çəki: 1)

- ☒ по механической прочности.
- ☐ по гигиеничности.
- ☐ по водопроницаемости.
- ☐ по воздухопроницаемости.
- ☐ по паропроницаемости.

Sual: С какой целью в производстве искусственных обувных материалов используют вулканизационные вещества? (Çəki: 1)

- ☒ для превращения каучука в резину.
- ☐ для придания прочности каучуку.
- ☐ для смягчения каучука.
- ☐ для увеличения прочности каучука.

- ☐ для увеличения растворимой способности каучука.
-

Sual: Для чего используется наполнители в производстве резины? (Ўэкі: 1)

- ☒ увеличение механических свойств резины.
 - ☐ увеличение эластичности резины.
 - ☐ увеличение гигиеничности резины.
 - ☐ для увеличения показателя удлинения резины.
 - ☐ для увеличения мягкости резины.
-

Sual: Какой инертный наполнитель используется в производстве резины? (Ўэкі: 1)

- ☒ мел.
 - ☐ сажа.
 - ☐ каолиновая глина.
 - ☐ оксиды металлов.
 - ☐ титановые белила.
-

Sual: Какое вещество используют в качестве размягчения в производстве резины? (Ўэкі: 1)

- ☒ пластификатор.
 - ☐ раствор кислоты.
 - ☐ щелочь.
 - ☐ латекс.
 - ☐ сажа.
-

Sual: Какой материал используют для увеличения стойкости резинового материала к старению? (Ўэкі: 1)

- ☒ парафин и озокерит.
 - ☐ мел и каолин.
 - ☐ сажа и масляная кислота.
 - ☐ сера и раствор кислоты.
 - ☐ латекс и белые белила.
-

Sual: Какое вулканизирующее вещество используется при производстве резины? (Ўэкі: 1)

- ☒ сера.
 - ☐ оксид железа.
 - ☐ каолиновая глина.
 - ☐ сажа.
 - ☐ оксид свинца.
-

Sual: Сколько дней требуется для износа подошвенной резины толщиной в 1 мм? (Ўэкі: 1)

- ☒ 50 – 90.
- ☐ 45 - 65.
- ☐ 30 - 40.

- ☐ 20 – 45.
 - ☐ 50 - 60.
-

Sual: По каким свойствам искусственные обувные картоны отстают от натуральной кожи? (Ќәкі: 1)

- ☒ по гигиеническим.
 - ☐ по механической стойкости.
 - ☐ по эластичности.
 - ☐ по пластичности.
 - ☐ по цветовой гамме.
-

Sual: В производстве какой обуви не используется искусственная юфта? (Ќәкі: 1)

- ☒ зимнего.
 - ☐ летнего
 - ☐ демисезонного.
 - ☐ весенне-осеннего
-

Sual: Какой вид ткани используется при производстве искусственной кожи ворсита обувного назначения? (Ќәкі: 1)

- ☒ вельветон
 - ☐ ситец
 - ☐ бязь
 - ☐ нетканый материал
 - ☐ трикотаж
-

Sual: Какой вид ткани используется в искусственном кожаном материале текстовинит? (Ќәкі: 1)

- ☒ хлопчато-бумажная ткань
 - ☐ льняная ткань
 - ☐ шерстенная ткань
 - ☐ шелковая ткань
 - ☐ нетканый материал
-

Sual: Какие из нижеследующих относятся к синтетическим кожаным материалам? (Ќәкі: 1)

- ☒ корфам
 - ☐ павипол
 - ☐ совипол
 - ☐ влакалим
 - ☐ карбоксиловая кожа
-

Sual: Какой вид полимера наиболее используется в производстве синтетической кожи? (Ќәкі: 1)

- ☒ полиуретан
- ☐ полиэтилен

- ☐ поливинилхлорид
 - ☐ полиамид
 - ☐ нитроцеллюлоза
-

Sual: Какова плотность непористой чёрной обувной резины? (Җәкі: 1)

- ☒ 1,3 г/см³
 - ☐ 1,6 г/см³
 - ☐ 2,3 г/см³
 - ☐ 3,7 г/см³
 - ☐ 5,2 г/см³
-

Sual: Какова плотность непористой цветной обувной резины? (Җәкі: 1)

- ☒ 1,6 г/см³
 - ☐ 1,3 г/см³
 - ☐ 2,3 г/см³
 - ☐ 3,7 г/см³
 - ☐ 5,2 г/см³
-

Sual: Чему равна толщина подошвенной пористой резины? (Җәкі: 1)

- ☒ 4,5 – 14,0 мм
 - ☐ 14,0 – 23,0 мм
 - ☐ 6,0 – 9,5 мм
 - ☐ 12,0 – 27,0 мм
 - ☐ 50,0 – 54,0 мм
-

Sual: Чему равна толщина пластин для каблучков из пористой резины? (Җәкі: 1)

- ☒ 14,0 – 23,0 мм
 - ☐ 4,0 – 14,0 мм
 - ☐ 6,0 – 9,5 мм
 - ☐ 12,0 – 27,0 мм
 - ☐ 50,0 – 54,0 мм
-

Sual: Чему равна толщина пористой резины для набоек? (Җәкі: 1)

- ☒ 6,0 – 9,5 мм
 - ☐ 4,0 – 14,0 мм
 - ☐ 14,0 – 23,0 мм
 - ☐ 12,0 – 27,0 мм
 - ☐ 50,0 – 54,0 мм
-

Sual: Чему равна толщина пористой резины для фликов? (Җәкі: 1)

- ☒ 12,0 – 27,0 мм
- ☐ 4,0 – 14,0 мм
- ☐ 14,0 – 23,0 мм
- ☐ 6,0 – 9,5 мм

☒ 50,0 – 54,0 мм

Sual: Сколько процентов волокнистых материалов в смеси для выработки пласткожи? (Ўэкі: 1)

- ☒ 50%
 - ☐ 40%
 - ☐ 10%
 - ☐ 60%
 - ☐ 30%
-

Sual: На сколько типов делится пласткожа по назначению? (Ўэкі: 1)

- ☒ 2
 - ☐ 4
 - ☐ 1
 - ☐ 6
 - ☐ 3
-

Sual: Чему равна плотность пласткожи? (Ўэкі: 1)

- ☒ 1,15 – 1.25 г/см³
 - ☐ 1,13 - 2 г/см³
 - ☐ 2,3 – 3,5г/см³
 - ☐ 3,7 - 4 г/см³
 - ☐ 5,25 – 6,15 г/см³
-

Sual: Каков срок службы подошв из пласткожи? (Ўэкі: 1)

- ☒ 4 – 4,5 месяца
 - ☐ 1 – 2,5 месяца
 - ☐ 2,3 – 3,5 месяца
 - ☐ 3,5 - 4 месяца
 - ☐ 5 – 6 месяца
-

Sual: Какова плотность кожевенно-целлюлозного обувного картона? (Ўэкі: 1)

- ☒ 1 – 1.15 г/см³
 - ☐ 1,13 - 2 г/см³
 - ☐ 2,3 – 3,5г/см³
 - ☐ 3,7 - 4 г/см³
 - ☐ 5,25 – 6,15 г/см³
-

Sual: На сколько групп делится детали верха для кожаной обуви? (Ўэкі: 1)

- ☒ 3
 - ☐ 2
 - ☐ 4
 - ☐ 5
 - ☐ 6
-

Sual: Какую кожу обрабатывают алюминиевым дублированием? (Ўэки: 1)

- ☒ лайку
 - ☐ юфть
 - ☐ замшу
 - ☐ велюр
 - ☐ хромовую
-

Sual: Как называются кожи полученная, путём шлифовки бахтармянной части шкуры теленка, козленка, овцы и бычка? (Ўэки: 1)

- ☒ велюр
 - ☐ юфть
 - ☐ шеврет
 - ☐ шедро
 - ☐ замша
-

Sual: Из шкуры какого животного получают шеврет? (Ўэки: 1)

- ☒ овечьей
 - ☐ козьей
 - ☐ тюленьей
 - ☐ жеребьячей
 - ☐ верблюжьей
-

Sual: На сколько групп по своей плотности делится натуральная кожа для нижней части обуви? (Ўэки: 1)

- ☒ 6
 - ☐ 4
 - ☐ 5
 - ☐ 7
 - ☐ 3
-

Sual: На сколько групп делится юфтевая кожа по виду сырья? (Ўэки: 1)

- ☒ 3
 - ☐ 4
 - ☐ 5
 - ☐ 6
 - ☐ 7
-

Sual: На сколько групп по стандарту делится юфтевая кожа? (Ўэки: 1)

- ☒ 3
 - ☐ 4
 - ☐ 5
 - ☐ 6
 - ☐ 7
-

Sual: По какому признаку кожу называют хромовой? (Ќәкі: 1)

- ☒ по виду дубления
 - ☐ по виду сырьевого сырья
 - ☐ по способу отделки
 - ☐ по виду консервирования
 - ☐ по характеру использования
-

Sual: Какой вид каучука используется в производстве кожеподобной резины? (Ќәкі: 1)

- ☒ дивинилстирол
 - ☐ изопрен
 - ☐ наирит
 - ☐ с содержанием карбоксидов
 - ☐ бутил
-

Sual: В чем преимущество кожеподобной резины? (Ќәкі: 1)

- ☒ высоко упругая
 - ☐ эластичная
 - ☐ мягкая
 - ☐ устойчива к растворителям
 - ☐ легкая
-

Sual: Какой недостаток у кожеподобной резины? (Ќәкі: 1)

- ☒ низко гигиеничный
 - ☐ хорошая сохраняемость формы
 - ☐ водопроницаемость
 - ☐ тяжесть деталей
 - ☐ неустойчивость к температуре
-

Sual: В составе транспорентных резин сколько процентов составляет натуральный каучук? (Ќәкі: 1)

- ☒ 65-70 %
 - ☐ 70-78 %
 - ☐ 80-85 %
 - ☐ 50-60 %
 - ☐ 40-50 %
-

Sual: На какой фактор оказывает отрицательное влияние смягчитель добавленный в состав резины во время производства? (Ќәкі: 1)

- ☒ ухудшает механическое свойство
 - ☐ предохраняет от коррозий
 - ☐ уменьшает хрупкость
 - ☐ увеличивает пористость
 - ☐ увеличивает стойкость к морозам
-

Sual: При какой температуре выдерживает пигмент добавленный в состав резины? (Ўәкі: 1)

- ☒ 160-170 °
 - ☐ 170-180 °
 - ☐ 130-140 °
 - ☐ 150-160 °
 - ☐ 180-200 °
-

Sual: Улучшению какого свойства способствует добавление в состав резины регенератора? (Ўәкі: 1)

- ☒ облегчает обработку резины
 - ☐ увеличивает мягкость резины
 - ☐ увеличивает блеск резины
 - ☐ увеличивает хрупкость резины
 - ☐ увеличивает старение резины
-

Sual: В чем достоинства транспортных резин? (Ўәкі: 1)

- ☒ упругость и устойчивость в носке
 - ☐ мягкость
 - ☐ стойкость к температуре
 - ☐ высокая эластичность
 - ☐ матовая поверхность
-

Sual: В чем достоинства пористой резины используемой для нижней детали обуви? (Ўәкі: 1)

- ☒ способность хорошей амортизации и устойчивость к носке
 - ☐ меньшая плотность
 - ☐ очень мягкий
 - ☐ устойчивость к растяжению
 - ☐ жесткость
-


Sual: Как влияет на свойство пористой резины введение в состав полистирол каучука? (Ўәкі: 1)

- ☒ предотвращает укорочение
 - ☐ придает мягкость резине
 - ☐ уменьшает хрупкость резины
 - ☐ усиливает устойчивость резины к морозу
 - ☐ увеличивает особый вес резины
-

Sual: Под сколькими марками производится пористая резина предназначенная для обуви? (Ўәкі: 1)


- ☒ 3
- ☐ 4
- ☐ 5
- ☐ 2
- ☐ 6

Sual: Какого химическое строение бутил каучука? (Җәкі: 1)




☒
☐
☐
☐
☐
☐

Sual: Какого химическое строение изопренового каучука? (Җәкі: 1)




☒
☐
☐
☐
☐
☐

Sual: Какого химическое строение бутадиенового каучука? (Җәкі: 1)




☒
☐
☐
☐
☐

Sual: Какого химическое строение дивинилстирольного каучука? (Җәкі: 1)






☒
☐
☐
☐
☐

Sual: Какого химическое строение хлоропренового каучука? (Җәкі: 1)



☒
☐

☐



Bölmə: 0502

Ad	0502
Suallardan	7
Maksimal faiz	7
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: Какое основное требование предъявляется к качеству кожаной обуви производственного назначения? (Çəki: 1)

- ☒ имеет специфический характер
- ☐ теплопроводность
- ☐ легкость
- ☐ сохранение формы
- ☐ водопроницаемость

Sual: С чьей стороны впервые было исследовано свойство теплозащитность кожаной обуви? (Çəki: 1)

- ☒ Ю. В. Кедров
- ☐ А. В. Павлин
- ☐ Е. А. Кедрин
- ☐ Г. В. Сергеева
- ☐ М. Г. Любич

Sual: Какова должна быть величина жесткости кожаной обуви при изгибе? (Çəki: 1)

- ☒ от 1.5-2 до 6-8
- ☐ до 4.5
- ☐ от 0.9 до 1.5
- ☐ от 8 до 10
- ☐ от 8.5 до 12

Sual: Какой величины (в процентах) должна достигать вес обуви при намокаемости? (Çəki: 1)

- ☒ 60-80
 - ☐ 50-65
 - ☐ 40-50
 - ☐ 35-45
 - ☐ 20-35
-

Sual: Сколькими показателями характеризуется влагозащитность кожаной обуви? (Çəki: 1)

- ☒ 3
 - ☐ 4
 - ☐ 2
 - ☐ 5
 - ☐ 6
-

Sual: Сколько процентов обуви должно отбираться от партии для проверки внешнего вида кожаной обуви на фабрике? (Çəki: 1)

- ☒ 100 %
 - ☐ 98 %
 - ☐ 95 %
 - ☐ 96 %
 - ☐ 94 %
-

Sual: Какого основное требование предъявляемое к спортивной обуви? (Çəki: 1)

- ☒ повышенная прочность
 - ☐ мягкость
 - ☐ минимальный вес
 - ☐ лёгкость при надевании и снятии с ноги
 - ☐ теплозащитность
-

Bölmə: 0601

Ad	0601
Suallardan	2
Maksimal faiz	2
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Из скольких частей состоит стопа человека? (Çəki: 1)

- ☒ 3
 - ☐ 2
 - ☐ 4
 - ☐ 1
 - ☐ 5
-

Sual: На сколько групп конструкции делятся обувные колодки? (Çəki: 1)

- ☒ 3
- ☐ 4
- ☐ 2
- ☐ 5
- ☐ 6

Bölmə: 0602

Ad	0602
Suallardan	20
Maksimal faiz	20
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: Как можно определить размер обуви в метрической системе? (Çəki: 1)

- ☒ измерить длину стопы в мм, умножить на 2 и разделить на 2.
 - ☐ длину стопы умножить на 2.
 - ☐ разделить длину стопы на 2.
 - ☐ длину стопы умножить на 2 и разделить на 3.
 - ☐ длину стопы умножить на 2 и разделить наполовину.
-

Sual: Что используется для формования обуви? (Çəki: 1)

- ☒ обувные колодки
 - ☐ нити для шва
 - ☐ клей
 - ☐ ленты
 - ☐ виды красок
-

Sual: В каких пределах должна быть полнота кожаной обуви для мужчин? (Çəki: 1)

- ☒ 5-14
 - ☐ 3-8
 - ☐ 7-12
 - ☐ 3-6
 - ☐ 14-18
-

Sual: Из скольких костей образован скелет предплюсны человека? (Çəki: 1)

- ☒ 7
 - ☐ 5
 - ☐ 8
 - ☐ 6
 - ☐ 4
-

Sual: Сколько поверхностей различают у обувных колодок? (Çəki: 1)

- ☒ 3
 - ☐ 2
 - ☐ 4
 - ☐ 5
 - ☐ 6
-

Sual: Из скольких костей образован скелет плюсны человека? (Ўэки: 1)

- ☒ 5
 - ☐ 2
 - ☐ 4
 - ☐ 3
 - ☐ 6
-

Sual: С помощью чего приводится в движение вся система костей стопы? (Ўэки: 1)

- ☒ мышц
 - ☐ фалангов
 - ☐ лодыжек
 - ☐ суставов
 - ☐ волокон
-

Sual: Что наблюдается в том случае, когда своды понижены или отсутствуют ? (Ўэки: 1)

- ☒ плоскостопие
 - ☐ гипергидроз
 - ☐ мозоли
 - ☐ молотообразность пальцев
 - ☐ потёртость
-

Sual: Как называется отклонение в строение и функциях стопы при искривление большого пальца наружу ? (Ўэки: 1)

- ☒ молотообразность пальцев
 - ☐ плоскостопие
 - ☐ гипергидроз
 - ☐ мозоли
 - ☐ потёртость
-

Sual: Как называется отклонение в строение и функциях стопы при усиленном потовыделении стопы? (Ўэки: 1)

- ☒ гипергидроз
 - ☐ плоскостопие
 - ☐ молотообразность пальцев
 - ☐ мозоли
 - ☐ потёртость
-

Sual: Как называется расстояние от наиболее выступающей точки пятки до наиболее удалённой точки на первом или втором пальце? (Ўэки: 1)

- ☒ длина стопы
- ☐ ширина стопы
- ☐ ширина пятки
- ☐ обхват по лодыжкам
- ☐ обхват в плюсно-фаланговом сочленении

Sual: Как называется расстояние по сечениям через наиболее выступающие точки наружного и внутреннего края стопы? (Җәкі: 1)

- ☒ ширина стопы
 - ☐ длина стопы
 - ☐ ширина пятки
 - ☐ обхват по лодыжкам
 - ☐ обхват в плюсно-фаланговом сочленении
-

Sual: Как называется расстояние по сечению, проведённому через центр пятки? (Җәкі: 1)

- ☒ ширина пятки
 - ☐ длина стопы
 - ☐ ширина стопы
 - ☐ обхват по лодыжкам
 - ☐ обхват в плюсно-фаланговом сочленении
-

Sual: С помощью какого прибора обмеряют стопу? (Җәкі: 1)

- ☒ стопомера
 - ☐ вискозиметра
 - ☐ динамометра
 - ☐ весов
 - ☐ мотовило
-

Sual: Каков минимальный припуск к длине стопы для женских колодок? (Җәкі: 1)

- ☒ 5 мм
 - ☐ 10 мм
 - ☐ 15 мм
 - ☐ 20 мм
 - ☐ 25 мм
-

Sual: Каков минимальный припуск к длине стопы для остальных колодок, кроме женских? (Җәкі: 1)

- ☒ 10 мм
 - ☐ 5 мм
 - ☐ 15 мм
 - ☐ 20 мм
 - ☐ 25 мм
-

Sual: Сколько поверхностей различают в затяжной колодке? (Җәкі: 1)

- ☒ 3
 - ☐ 4
 - ☐ 5
 - ☐ 6
 - ☐ 7
-

Sual: По какому признаку затяжные колодки подразделяют на сочленённые, с выпилленным клином, цельные и раздвижные ? (Җәки: 1)

- ☒ по конструкции
 - ☐ по технологическому назначению
 - ☐ по виду пошиваемой обуви
 - ☐ по приподнятости в пяточной части
 - ☐ по номерам и полноте
-

Sual: Какие из них считаются зимним меховым сырьем? (Җәки: 1)

- ☒ беляк
 - ☐ крот
 - ☐ водяная крыса
 - ☐ мармот
 - ☐ белка
-

Sual: Какие из них считаются весеннее-осенним меховым сырьем? (Җәки: 1)

- ☒ травоядный грызун
 - ☐ харза
 - ☐ нутрия
 - ☐ чернобурка
 - ☐ вашак
-

Bölmə: 0701

Ad	0701
Suallardan	4
Maksimal faiz	4
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: На сколько групп по высоте каблука делится кожаная обувь? (Җәки: 1)

- ☒ 5
 - ☐ 4
 - ☐ 6
 - ☐ 3
 - ☐ 7
-

Sual: Сколько деталей в мужском ботинке рантового пошива? (Җәки: 1)

- ☒ 23
- ☐ 28
- ☐ 20
- ☐ 15

Sual: Сколько процессов включает производство кожаной обуви? (Çəki: 1)

- ☒ свыше 100
- ☐ 90-95
- ☐ 60-80
- ☐ 65-75
- ☐ 50-60

Sual: Сколько операций включает технологический процесс производства кожаной обуви? (Çəki: 1)

- ☒ 6
- ☐ 4
- ☐ 5
- ☐ 7
- ☐ 3

Bölmə: 0702

Ad	0702
Suallardan	18
Maksimal faiz	18
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: В какой обуви используется гвоздевой метод крепления подошвы? (Çəki: 1)

- ☒ бытовая обувь
- ☐ спортивная обувь
- ☐ домашняя обувь
- ☐ обувь для пляжа
- ☐ летняя обувь

Sual: В производстве какой обуви используется винтовой метод крепления? (Çəki: 1)

- ☒ в производстве ботинок и сапог
- ☐ в производстве туфель
- ☐ в производстве дорожной обуви
- ☐ в производстве домашней обуви
- ☐ в производстве медицинской обуви

Sual: Какие виды текстильных материалов используется в наибольшем количестве для верха обуви ? (Çəki: 1)

- ☒ хлопок, шерсть, шелк

- ☐ лен
 - ☐ креп
 - ☐ декоративные
 - ☐ бамазе
-

Sual: Какие недостатки в обуви изготовленной комбинированным методом крепления? (Ҷаќи: 1)

- ☒ тяжелый вес обуви
 - ☐ малоустойчивые к носке
 - ☐ эргономичные
 - ☐ не теплозащитные
 - ☐ не устойчивые к влаге
-

Sual: Какие недостатки в обуви изготовленной деревянно-шпилечным методом крепления? (Ҷаќи: 1)

- ☒ грубость нижней части обуви
 - ☐ не использование натуральной кожи в изготовлении обуви
 - ☐ не использование внутренних деталей обуви
 - ☐ не устойчивость к влаге
 - ☐ непрочность
-

Sual: Какие положительные качества имеет кожаная обувь изготовленная рантовым креплением? (Ҷаќи: 1)

- ☒ гигиенична
 - ☐ мало затрат рабочей силы
 - ☐ использование недорогих материалов
 - ☐ использование тонких стелечных материалов
 - ☐ по легкости изгиба
-

Sual: Какие недостатки в обуви изготовленной рантово-прошивным методом крепления? (Ҷаќи: 1)

- ☒ малоустойчивость в носке
 - ☐ мало затрат рабочей силы
 - ☐ многочисленные затраты материалов
 - ☐ эргономичность
 - ☐ не гигиеничность
-

Sual: Что подразумевается под словом заключительная отделка? (Ҷаќи: 1)

- ☒ готовый товарный продукт
 - ☐ маркировка
 - ☐ упаковка
 - ☐ хранение
 - ☐ разница в цене
-

Sual: Какие из ниже указанных считаются производственными дефектами кожаной

обуви? (Ҷаҳи: 1)

- ☒ неодинаковые детали пяток
 - ☐ распад лицевой части
 - ☐ царапины
 - ☐ обрезка внутренней части деталей
 - ☐ неточность узоров
-

Sual: Какую величину подошвенной резины определяют в утолщенной части пятки и в подлиточной части? (Ҷаҳи: 1)

- ☒ толщина
 - ☐ прочность
 - ☐ водонепроницаемость
 - ☐ гибкость
 - ☐ вес
-

Sual: На какой проводят испытание на прочность при растяжении и относительного удлинения резины для передов и подошвы? (Ҷаҳи: 1)

- ☒ динамометр
 - ☐ толщинометр
 - ☐ стопометр
 - ☐ микрометр
 - ☐ вискозиметр
-

Sual: Какой вид обуви имеют верх, состоящий из носка, союзки, двух берцов и задников, закрывающих пальцы, боковую, пяточную и тыльную часть стопы. Нижний предел глубины выреза 0,5 – 0,57 Д (длины стопы от крайней точки пятки)? (Ҷаҳи: 1)

- ☒ полуботинки
 - ☐ ботинки
 - ☐ сапоги
 - ☐ туфли
 - ☐ сандалеты
-

Sual: Какой вид обуви закрывает пяточную, боковую, а иногда и часть тыльной поверхности стопы. Глубина выреза союзки обычно составляет 0,6 – 0,75 Д, считая от крайней точки пятки? (Ҷаҳи: 1)

- ☒ туфли
 - ☐ ботинки
 - ☐ сапоги
 - ☐ полуботинки
 - ☐ сандалеты
-

Sual: На сколько групп подразделяют заготовочные швы в зависимости от расположения скрепляемых деталей? (Ҷаҳи: 1)

- ☒ 4
- ☐ 6

- ☐ 5
- ☐ 8
- ☐ 7

Sual: Какой вид обуви закрывает полностью, тыльную часть стопы, верхний край их находится выше лодыжек? (Çəki: 1)

- ☒ ботинки
- ☐ полуботинки
- ☐ сапоги
- ☐ туфли
- ☐ сандалеты

Sual: Какой вид обуви изготавливают с верхом, охватывающим не только стопу, но и голень, а иногда и бедро ноги? (Çəki: 1)

- ☒ сапоги
- ☐ полуботинки
- ☐ ботинки
- ☐ туфли
- ☐ сандалеты

Sual: На сколько групп подразделяют методы крепления подошвы в обуви? (Çəki: 1)

- ☒ 4
- ☐ 6
- ☐ 5
- ☐ 8
- ☐ 7

Sual: Как называется процесс восстановления блеска наружных деталей верха обуви? (Çəki: 1)

- ☒ аппретирование
- ☐ чистка
- ☐ окрашивание
- ☐ шлифование
- ☐ фрезерование

Bölmə: 0801

Ad	0801
Suallardan	18
Maksimal faiz	18
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: На сколько групп по виду делятся кожаная обувь? (Ҷаъи: 1)

- ☒ 4
 - ☐ 6
 - ☐ 5
 - ☐ 3
 - ☐ 7
-

Sual: На сколько групп по назначению делятся кожаная обувь? (Ҷаъи: 1)

- ☒ 4
 - ☐ 5
 - ☐ 3
 - ☐ 6
 - ☐ 2
-

Sual: На сколько групп по возрастно-половому признаку делится кожаная обувь? (Ҷаъи: 1)

- ☒ 10
 - ☐ 7
 - ☐ 8
 - ☐ 12
 - ☐ 6
-

Sual: На сколько групп по характеру пошива делится кожаная обувь? (Ҷаъи: 1)

- ☒ 2
 - ☐ 4
 - ☐ 3
 - ☐ 6
 - ☐ 5
-

Sual: На сколько групп по условию потребления (использования) делится кожаная обувь? (Ҷаъи: 1)

- ☒ 4
 - ☐ 6
 - ☐ 7
 - ☐ 5
 - ☐ 3
-

Sual: На сколько групп по виду наружного материала делится кожаная обувь? (Ҷаъи: 1)

- ☒ 5
 - ☐ 6
 - ☐ 3
 - ☐ 4
 - ☐ 7
-

Sual: Для какого возраста предназначена гусариковая обувь? (Ўэки: 1)

- ☒ от 1 до 3 лет
 - ☐ до 1 года
 - ☐ от 2 до 5 лет
 - ☐ от 4.5 до 6 лет
 - ☐ от 3 до 4 лет
-

Sual: Для какого возраста предназначены пинетки? (Ўэки: 1)

- ☒ до 1 года
 - ☐ до 2-3 лет
 - ☐ до 3.5-4 лет
 - ☐ до 2.5-3.5 лет
 - ☐ до 2 лет
-

Sual: Для какого возраста предназначена школьная обувь? (Ўэки: 1)

- ☒ 8-11 лет
 - ☐ 7-12 лет
 - ☐ 10-14 лет
 - ☐ 13-16 лет
 - ☐ 9-11 лет
-

Sual: Для какого возраста у девочек предназначении девичья школьная обувь? (Ўэки: 1)

- ☒ 13-16 лет
 - ☐ 9-12 лет
 - ☐ 10-12 лет
 - ☐ 8-10 лет
 - ☐ 7-10 лет
-

Sual: Для какого возраста у мальчиков предназначена мальчиковая школьная обувь? (Ўэки: 1)

- ☒ 11-14 лет
 - ☐ 9-11 лет
 - ☐ 7-10 лет
 - ☐ 14-16 лет
 - ☐ 7-8 лет
-

Sual: Сколько цифр состоит артикул кожаной обуви? (Ўэки: 1)

- ☒ 6
 - ☐ 7
 - ☐ 5
 - ☐ 8
 - ☐ 4
-

Sual: Что показывают буквы следующие после артикула? (Ҷаҳи: 1)

- ☒ вид и цвет материала верха обуви
 - ☐ половозрастное назначение обуви
 - ☐ материал подошвы
 - ☐ конструкцию обуви
 - ☐ размер обуви
-

Sual: Какая цифра артикула кожаной обуви указывает половозрастное назначение обуви? (Ҷаҳи: 1)

- ☒ первая
 - ☐ третья
 - ☐ вторая
 - ☐ четвертая и пятая
 - ☐ шестая
-

Sual: Какая цифра артикула кожаной обуви указывает вид обуви? (Ҷаҳи: 1)

- ☒ 3
 - ☐ 1
 - ☐ 4
 - ☐ 5
 - ☐ 6
-

Sual: Какая цифра артикула кожаной обуви указывает разновидность обуви? (Ҷаҳи: 1)

- ☒ третья и четвертая
 - ☐ первая и вторая
 - ☐ первая
 - ☐ вторая
 - ☐ пятая и шестая
-

Sual: Что показывает пятая и шестая цифра артикула кожаной обуви? (Ҷаҳи: 1)

- ☒ метод соединения верха обуви к низу и материал
 - ☐ вид обуви
 - ☐ разновидность обуви
 - ☐ конструкцию обуви
 - ☐ половозрастное назначение обуви
-

Sual: На сколько групп по литературным источникам делится экспертиза? (Ҷаҳи: 1)

- ☒ 14
 - ☐ 10
 - ☐ 12
 - ☐ 18
 - ☐ 13
-

Ad	0802
Suallardan	31
Maksimal faiz	31
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: На сколько групп по назначению подразделяется юфтевая обувь? (Çəki: 1)

- ☒ 3
- ☐ 5
- ☐ 4
- ☐ 2
- ☐ 6

Sual: Какой процент по мнению специалистов занимают хромовая обувь в общем количестве кожаной обуви? (Çəki: 1)

- ☒ 50-52
- ☐ 30-110
- ☐ 25-35
- ☐ 65-70
- ☐ 15-30

Sual: Какова продолжительность гарантийного срока со дня продажи для обуви из кожаной подошвы? (Çəki: 1)

- ☒ 40
- ☐ 35
- ☐ 50
- ☐ 65
- ☐ 70

Sual: Какова продолжительность гарантийного срока со дня продажи для обуви с подошвой из пористой резины? (Çəki: 1)

- ☒ 80 дней
- ☐ 70 дней
- ☐ 65 дней
- ☐ 50дней
- ☐ 100 дней

Sual: Какие из нижеследующих относятся к объектам экспертизы потребительских товаров? (Çəki: 1)

- ☒ нумерование качества
- ☐ опыт эксперта
- ☐ опыт работы
- ☐ личные качества эксперта

- ☒ объективность эксперта
-

Sual: Кто впервые высказался об экспертизе? (Ҷаҳи: 1)

- ☒ Аристотель
☐ Гегель
☐ Крылов А.Н.
☐ Деминг Е.
☐ Арапович М
-

Sual: Какими качествами должен обладать эксперт выступающий в виде дегустатора? (Ҷаҳи: 1)

- ☒ сенсорным чувством
☐ оценивающим состояние производства
☐ соблюдать этические нормы
☐ организовать выбор партии товаров
☐ организовать экспертный контроли
-

Sual: Сколько методов используют при проведении экспертизы качества товаров при органолептическом методе? (Ҷаҳи: 1)

- ☒ 5
☐ 6
☐ 4
☐ 7
☐ 3
-

Sual: Сколько принципов по признаку классификации у инструментального принципа? (Ҷаҳи: 1)

- ☒ 6
☐ 7
☐ 5
☐ 8
☐ 4
-

Sual: Сколько ступеней включает проведение экспертизы качества товаров? (Ҷаҳи: 1)

- ☒ 5
☐ 6
☐ 8
☐ 4
☐ 3
-

Sual: На сколько делится процесс оценки качества экспертизы? (Ҷаҳи: 1)

- ☒ 5
☐ 7
☐ 6

- ☒ 4
 - ☐ 8
-

Sual: К какому методу оценки относится оценка качества эксперта со стороны рабочей группы? (Ўэкі: 1)

- ☒ эвристический
 - ☐ тестовый
 - ☐ комбинированный
 - ☐ статистический
 - ☐ документальный
-

Sual: К какой группе относится оценка качества эксперта по систематической линии? (Ўэкі: 1)

- ☒ статистический
 - ☐ тестовый
 - ☐ документальный
 - ☐ комбинированный
 - ☐ эвристический
-

Sual: К какому методу относится оценка качества эксперта компетенционным путем? (Ўэкі: 1)

- ☒ комбинированный
 - ☐ тестовый
 - ☐ эвристический
 - ☐ документальный
 - ☐ статистический
-

Sual: Сколько важных показателей нужно при проведении экспертизы качества товаров? (Ўэкі: 1)

- ☒ 9
 - ☐ 10
 - ☐ 8
 - ☐ 7
 - ☐ 6
-

Sual: На сколько видов в зависимости от назначения делится экспертиза качества? (Ўэкі: 1)

- ☒ 5
 - ☐ 6
 - ☐ 7
 - ☐ 4
 - ☐ 9
-

Sual: Сколько видов у экспертизы товароведения? (Ўэкі: 1)

- ☒ 5

- ☐ 6
 - ☐ 4
 - ☐ 7
 - ☐ 3
-

Sual: Сколько видов у экспертизы кожаной обуви? (Ҷаҳи: 1)

- ☒ 6
 - ☐ 5
 - ☐ 7
 - ☐ 4
 - ☐ 3
-

Sual: К какому виду экспертизы относится экспертиза по дефектам внешнего вида обуви проходящего по заключенному договору и нормативного документа? (Ҷаҳи: 1)

- ☒ экспертиза качества
 - ☐ экспертиза количества
 - ☐ экспертиза контроля
 - ☐ повторная экспертиза
 - ☐ судебно-экспертная экспертиза
-

Sual: Сколько процентов составляет ассортимент бытовой кожаной обуви в общем производстве? (Ҷаҳи: 1)

- ☒ 97 %
 - ☐ 85 %
 - ☐ 80 %
 - ☐ 90 %
 - ☐ 75 %
-

Sual: К какой группе сезонной обуви относятся сандалеты? (Ҷаҳи: 1)

- ☒ летнему сезону
 - ☐ демисезонные
 - ☐ зимнему сезону
 - ☐ весенне-осеннему
 - ☐ осеннему сезону
-

Sual: К какому виду обуви относится юфтевая обувь? (Ҷаҳи: 1)

- ☒ сапоги
 - ☐ ботинки
 - ☐ туфли
 - ☐ сандалии
 - ☐ босоножки
-

Sual: В каких пределах (%) меняется хромовая обувь в общем ассортименте кожаной обуви? (Ҷаҳи: 1)

- ☒ 50-52 %

- ☐ 55-60 %
 - ☐ 30-40 %
 - ☐ 40-45 %
 - ☐ 60-70 %
-

Sual: Какова максимальная высота каблука в обуви для детей до 8 лет? (Ќәкі: 1)

- ☒ 8 мм
 - ☐ 9 мм
 - ☐ 10 мм
 - ☐ 12 мм
 - ☐ 15 мм
-

Sual: Какой вид детская обувь выпускается комбинированным методом? (Ќәкі: 1)

- ☒ ботинки
 - ☐ туфли
 - ☐ сапожки
 - ☐ сандалии
 - ☐ сандалеты
-

Sual: Сколько дней гарантировано для нижних материалов хромовой обуви из натуральной кожи или пласткожи? (Ќәкі: 1)

- ☒ 40
 - ☐ 35
 - ☐ 30
 - ☐ 50
 - ☐ 25
-

Sual: Сколько дней гарантировано для нижних материалов мужской и женской обуви из резины? (Ќәкі: 1)

- ☒ 30
 - ☐ 40
 - ☐ 20
 - ☐ 36
 - ☐ 45
-

Sual: Сколько дней гарантировано для нижних материалов кожеподобной резины для мужской и женской обуви легкой конструкции? (Ќәкі: 1)

- ☒ 70
 - ☐ 60
 - ☐ 80
 - ☐ 50
 - ☐ 90
-

Sual: Какой гарантийный срок у мужской и женской хромовой обуви , нижняя часть которой сделана из пористой резины? (Ќәкі: 1)

- ☒ 80
- ☐ 70
- ☐ 50
- ☐ 60
- ☐ 85

Sual: Какая кожаная обувь по своей конструкции считается самой сложной? (Çəki: 1)

- ☒ полуботинки
- ☐ туфли
- ☐ ботинки
- ☐ сапоги
- ☐ сандалеты

Sual: При какой температуре сушат валяную обувь для определения влажности? (Çəki: 1)

- ☒ 105-110 °
- ☐ 90-100 °
- ☐ 75-95 °
- ☐ 120-135
- ☐ 145-160гр

Bölmə: 0901

Ad	0901
Suallardan	14
Maksimal faiz	14
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: По какому свойству резиновая обувь преобладает над другими обувями? (Çəki: 1)

- ☒ по водонепроницаемости
- ☐ по гигиеничности
- ☐ по легкости
- ☐ по хорошей теплосохранимости
- ☐ по теплопроводимости

Sual: Какой метод является самым старым производством резиновой обуви? (Çəki: 1)

- ☒ клеевой
- ☐ штампование
- ☐ горячая вулканизация
- ☐ желатинирование

☐ ионное отложение

Sual: Из скольких операций состоит процесс производства резиновой обуви клеевым методом? (Ҷаъи: 1)

- ☒ 4
 - ☐ 6
 - ☐ 5
 - ☐ 3
 - ☐ 7
-

Sual: Какой вид резиновой обуви производят методом штампования? (Ҷаъи: 1)

- ☒ галоши
 - ☐ ботики
 - ☐ ботинки
 - ☐ сапоги
 - ☐ туфли
-

Sual: Какой вид резиновой обуви наибольшим количеством выпускается методом формирования? (Ҷаъи: 1)

- ☒ резиновые сапоги
 - ☐ резиновые галоши
 - ☐ обувь для гимнастики
 - ☐ пляжная обувь
 - ☐ коньки
-

Sual: На сколько групп по назначению делится резиновая обувь? (Ҷаъи: 1)

- ☒ 3
 - ☐ 5
 - ☐ 4
 - ☐ 6
 - ☐ 2
-

Sual: На сколько групп по полу и возрасту потребителей делится резиновая обувь? (Ҷаъи: 1)

- ☒ 5
 - ☐ 6
 - ☐ 4
 - ☐ 7
 - ☐ 3
-

Sual: Сколько видов резиновой обуви производится для мужчин? (Ҷаъи: 1)

- ☒ 5
- ☐ 6
- ☐ 4
- ☐ 7

Sual: В каких номерах выпускается галоши для мужчин выпускаемые клеевым методом? (Ўэкі: 1)

- ☒ от 7 до 17
 - ☐ от 10 до 15
 - ☐ от 6 до 10
 - ☐ от 2 до 8
 - ☐ от 10 до 16
-

Sual: В скольких номерах выпускается галоши для мужчин выпускаемые методом штампования? (Ўэкі: 1)

- ☒ 9
 - ☐ 15
 - ☐ 8
 - ☐ 6
 - ☐ 5
-

Sual: В каких номерах выпускаются галоши и ботинки для девочек? (Ўэкі: 1)

- ☒ от 7 до 16
 - ☐ от 5 до 13
 - ☐ от 7 до 12
 - ☐ от 10 до 18
 - ☐ от 3 до 9
-

Sual: Сколько дефектов допускается в клееных резиновых галошах, ботинках первого сорта? (Ўэкі: 1)

- ☒ 3
 - ☐ 4
 - ☐ 6
 - ☐ 5
 - ☐ 2
-

Sual: Сколько дефектов допускается в галошах второго сорта изготовленных методом формования? (Ўэкі: 1)

- ☒ 4
 - ☐ 5
 - ☐ 6
 - ☐ 1
 - ☐ 2
-

Sual: Сколько дефектов допускается в туфлях и сапогах изготовленных методом формования? (Ўэкі: 1)

- ☒ до 4
- ☐ до 5

- ☐ до 6
- ☐ до 7
- ☐ до 8

Bölmə: 0902

Ad	0902
Suallardan	34
Maksimal faiz	34
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Какую смесь добавляют для предотвращения старения резиновых материалов? (Çəki: 1)

- ☒ парафин, озекерит
 - ☐ озекерит, серная кислота
 - ☐ парафин, порофор
 - ☐ озекерит, терефталат
 - ☐ хинон, аминная кислота (двуосновная)
-

Sual: Какую смесь применяют для предотвращения химического старения резины? (Çəki: 1)

- ☒ хинон и вторичный амин
 - ☐ озекерит и порофор
 - ☐ канифол и мел
 - ☐ натриум и бикарбонат
 - ☐ алтакс и каптакс
-

Sual: Какие природные волокна используются в производстве искусственной кожи марки UK? (Çəki: 1)

- ☒ хлопковое волокно
 - ☐ льняное волокно
 - ☐ шелковое волокно
 - ☐ кенаф
 - ☐ детали для задника
-

Sual: Сколько граммов должна весить полупара юфтевых мужских сапог на резиновой подошве? (Çəki: 1)

- ☒ 950-1200
 - ☐ 800-900
 - ☐ 600-750
 - ☐ 550-650
 - ☐ 1200-1350
-

Sual: Сколько граммов должна весить полупара обуви для детей? (Ҷаъи: 1)

- ☒ не выше 200
 - ☐ 200-250
 - ☐ 150-200
 - ☐ 100-200
 - ☐ выше 200
-

Sual: Сколько деталей должно быть в обуви ботинка клеевого соединения? (Ҷаъи: 1)

- ☒ 16-21 шт
 - ☐ 20-27 шт
 - ☐ 15-20 шт
 - ☐ 10-15 шт
 - ☐ 10 шт
-

Sual: Сколько деталей должно быть в резиновых галошах изготавливаемые клеевым способом? (Ҷаъи: 1)

- ☒ 13-17 шт
 - ☐ 15-20 шт
 - ☐ 10-15 шт
 - ☐ 8-12 шт
 - ☐ 4-8 шт
-

Sual: Какой вид ткани используется в качестве подкладочных материалов в резиновых галошах? (Ҷаъи: 1)

- ☒ ткань бумазея
 - ☐ льняная ткань
 - ☐ натуральная шелковая кань
 - ☐ ткань из жестких волокон
 - ☐ ткань из синтетических волокон
-

Sual: Какой вид ткани используется при изготовлении материалов верха для резиновой обуви зимнего сезона? (Ҷаъи: 1)

- ☒ шерстенная ткань
 - ☐ хлопчато-бумажная ткань
 - ☐ трикотажное полотно
 - ☐ саржу
 - ☐ сатин
-

Sual: Какой материал используется для отделки резиновой обуви? (Ҷаъи: 1)

- ☒ натуральный и искусственный мех
- ☐ полуфабрикаты кожи
- ☐ цветные резиновые материалы
- ☐ материалы для фурнитуры
- ☐ пуговицы и застежки

Sual: Какие виды лаков используются при производстве резиновой обуви? (Ўәкі: 1)

- ☒ масляной лак
 - ☐ олифы
 - ☐ казеин
 - ☐ нитроцеллюлоза
 - ☐ парафин
-

Sual: Какой гарантийный срок носки для клееных галош, ботинок, сапожек? (Ўәкі: 1)

- ☒ 75 дней
 - ☐ 65 дней
 - ☐ 90 дней
 - ☐ 85 дней
 - ☐ 80 дней
-

Sual: Сколько дней составляет гарантийный срок носки для штампованных галош? (Ўәкі: 1)

- ☒ 90 дней
 - ☐ 65 дней
 - ☐ 75 дней
 - ☐ 80 дней
 - ☐ 50 дней
-

Sual: Какой гарантийный срок носки по стандарту установлено для формованных сапог? (Ўәкі: 1)

- ☒ 6 месяцев
 - ☐ 4,5 месяцев
 - ☐ 5 месяцев
 - ☐ 4 месяцев
 - ☐ 3 месяцев
-

Sual: Какой гарантийный срок носки по стандарту установлено для формованных туфель? (Ўәкі: 1)

- ☒ 50 дней
 - ☐ 65 дней
 - ☐ 40 дней
 - ☐ 30 дней
 - ☐ 70 дней
-

Sual: Сколько пар обуви берут из партии при проверке влагопроницаемости кожаной обуви? (Ўәкі: 1)

- ☒ 2 пары
- ☐ 4 пары
- ☐ 6 пары

- ☐ 5 пары
 - ☐ 3 пары
-

Sual: При какой температуре происходит процесс формирования резиновой подошвы? (Ќәкі: 1)

- ☒ 165-175 °
 - ☐ 175-180 °
 - ☐ 185-190 °
 - ☐ 150-160 °
 - ☐ 140-155 °
-

Sual: При какой температуре происходит процесс формования резиновой подошвы? (Ќәкі: 1)

- ☒ 165-175 °
 - ☐ 175-180 °
 - ☐ 185-190 °
 - ☐ 150-160 °
 - ☐ 140-155 °
-

Sual: К какой группе относятся следующие расположения волос на меховой шкурке: волосы растут в определенном количестве вместе, но каждый волос выходит через отдельное отверстие: в середине находится один направляющий или остиевый волос, а по обе стороны от него-от двух до шести пуховых? (Ќәкі: 1)

- ☒ простой
 - ☐ пучки
 - ☐ сложный
 - ☐ одиночкой
 - ☐ комбинированный
-

Sual: К какой группе относятся следующие расположения волос, состоящего из одного остиевого и нескольких пуховых волос или только одних пуховых: выходят из одного общего отверстия в кожном покрове? (Ќәкі: 1)

- ☒ пучки
 - ☐ простой
 - ☐ сложной
 - ☐ одиночкой
 - ☐ групповой
-

Sual: К какой группе относятся следующее расположение волос: группы состоят из 2-3-х пучков волос, собранных вокруг одного направляющего или реже остиевого волоса? (Ќәкі: 1)

- ☒ сложной
- ☐ простой
- ☐ пучки
- ☐ одиночкой
- ☐ групповой

Sual: Из скольких деталей изготавливаются штампованные галоши? (Ўэкі: 1)

- ☒ 4
 - ☐ 5
 - ☐ 6
 - ☐ 13
 - ☐ 21
-

Sual: Из скольких деталей изготавливаются формованные сапоги? (Ўэкі: 1)

- ☒ 5
 - ☐ 17
 - ☐ 6
 - ☐ 13
 - ☐ 21
-

Sual: Что относится к внутренним деталям клеевой обуви? (Ўэкі: 1)

- ☒ цветная стелька и подкладка
 - ☐ полустелька и пятка
 - ☐ шпора и задник
 - ☐ подошва
 - ☐ носок
-

Sual: Что относится к внутренним деталям клеевой обуви? (Ўэкі: 1)

- ☒ цветная стелька и подкладка
 - ☐ полустелька и пятка
 - ☐ шпора и задник
 - ☐ подошва
 - ☐ носок
-

Sual: По какому признаку резиновую обувь делят на бытовую, спортивную и производственную? (Ўэкі: 1)

- ☒ по назначению
 - ☐ по видам
 - ☐ по характеру использования
 - ☐ по размерам
 - ☐ по цвету
-

Sual: По какому признаку резиновую обувь различают надеваемую поверх другой обуви, и обувь, надеваемую непосредственно на ногу? (Ўэкі: 1)

- ☒ по характеру использования
 - ☐ по видам
 - ☐ по назначению
 - ☐ по размерам
 - ☐ по цвету
-

Sual: По какому признаку резиновая обувь делится на пять групп: мужскую, женскую, мальчишью, девичью и детскую? (Ўэки: 1)

- ☒ по полу и возрасту потребителей
 - ☐ по видам
 - ☐ по назначению
 - ☐ по размерам
 - ☐ по цвету
-

Sual: По какому признаку резиновая обувь выпускается двух разновидностей: цельнорезиниовая с и с текстильным верхом? (Ўэки: 1)

- ☒ по материалу верха
 - ☐ по видам
 - ☐ по назначению
 - ☐ по размерам
 - ☐ по цвету
-

Sual: По какому признаку резиновую обувь делят на клеевую, штампованную и формованную? (Ўэки: 1)

- ☒ по способу производства
 - ☐ по видам
 - ☐ по назначению
 - ☐ по размерам
 - ☐ по цвету
-

Sual: Сколько процентов приходится на долю спортивной резиновой обуви от общего производства резиновой обуви? (Ўэки: 1)

- ☒ 11 - 12
 - ☐ 13 - 14
 - ☐ 15 - 16
 - ☐ 17 - 18
 - ☐ 19 - 20
-

Sual: На какие сорта делят резиновую обувь? (Ўэки: 1)

- ☒ 1-й и 2-й
 - ☐ 1-й, 2-й и 3-й
 - ☐ высший и 1-й
 - ☐ высший, 1-й и 2-й
 - ☐ высший и низший
-

Sual: Сколько дефектов допускается в клеёных галошах, ботиках и сапожках 2-го сорта? (Ўэки: 1)

- ☒ 4
- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3

Sual: Сколько дефектов допускается в штампованных галошах 1-го сорта? (Çəki: 1)

- ☒ 2
- ☐ 1
- ☐ 4
- ☐ 3
- ☐ 5

Bölmə: 1002

Ad	1002
Suallardan	11
Maksimal faiz	11
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: Какой вид волокна используется в производстве валяной обуви? (Çəki: 1)

- ☒ овечья шерсть
- ☐ верблюжья шерсть
- ☐ козья шерсть
- ☐ шелк
- ☐ восстановленная шерсть

Sual: Сколько процентов заводской шерсти используется в производстве валяной обуви? (Çəki: 1)

- ☒ 15-20 %
- ☐ 10-15 %
- ☐ 20-25 %
- ☐ 6-10 %
- ☐ до 5 %

Sual: Сколько процентов восстановленной шерсти используется в производстве валяной обуви? (Çəki: 1)

- ☒ 5-13 %
- ☐ 8-15 %
- ☐ 10-17 %
- ☐ 20-25 %
- ☐ 17-20 %

Sual: На сколько классов по своей классификации подразделяется валяная обувь? (Çəki: 1)

- ☒ 2

- ☐ 3
 - ☐ 4
 - ☐ 5
 - ☐ 6
-

Sual: На сколько групп по возрастно- половому признаку подразделяется бытовая валяная обувь? (Ўэкі: 1)

- ☒ 5
 - ☐ 3
 - ☐ 2
 - ☐ 6
 - ☐ 4
-

Sual: На сколько групп по сырьевому составу делится валяная обувь? (Ўэкі: 1)

- ☒ 2
 - ☐ 3
 - ☐ 4
 - ☐ 5
 - ☐ 6
-

Sual: На сколько групп по характеру окрашивания делится валяная обувь? (Ўэкі: 1)

- ☒ 2
 - ☐ 3
 - ☐ 4
 - ☐ 5
 - ☐ 6
-

Sual: Сколько процентов влажности должно быть в валяной обуви? (Ўэкі: 1)

- ☒ 13 %
 - ☐ 14 %
 - ☐ 20 %
 - ☐ 25 %
 - ☐ 40 %
-

Sual: Сколько процентов серной кислоты допускается в составе валяной обуви? (Ўэкі: 1)

- ☒ 0.7 %
 - ☐ 1 %
 - ☐ 1.2 %
 - ☐ 1.5 %
 - ☐ 2 %
-

Sual: Сколько процентов овечьей шерсти должно содержаться в мужских валяных сапогах с лучшими потребительскими свойствами? (Ўэкі: 1)

- ☒ 70 %

- ☐ 60 %
- ☐ 50 %
- ☐ 55 %
- ☐ 65 %

Sual: Какой показатель характеризует степень шелковистости волосяного покрова пушных шкур? (Çəki: 1)

- ☒ мягкости
- ☐ плотности
- ☐ гибкости
- ☐ цвета
- ☐ водопроницаемости

Bölmə: 1003

Ad	1003
Suallardan	8
Maksimal faiz	8
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Что определяют методом подсчета количества волос всех категорий на единице площади шкурки? (Çəki: 1)

- ☒ густоту
- ☐ плотность
- ☐ мягкость
- ☐ цвет
- ☐ гибкость

Sual: Сколько процентов заводской коровьей шерсти допускается в составе смеси для изготовления валяной обуви? (Çəki: 1)

- ☒ 15 - 20
- ☐ 47 - 67
- ☐ 5 - 13
- ☐ 6 - 12
- ☐ 25 - 45

Sual: Сколько процентов оборотов допускается в составе смеси для изготовления валяной обуви? (Çəki: 1)

- ☒ 6 - 12
- ☐ 47 - 67
- ☐ 5 - 13
- ☐ 15 - 20
- ☐ 25 - 45

Sual: Каким раствором обрабатывают основу перед валкой при производстве валяной обуви? (Çəki: 1)

- ☒ слабой серной кислотой
 - ☐ сильной серной кислотой
 - ☐ слабой соляной кислотой
 - ☐ сильной соляной кислотой
 - ☐ слабой азотной кислотой
-

Sual: На какие 2 класса делят валяную обувь? (Çəki: 1)

- ☒ на бытовую и производственную
 - ☐ на спортивную и медицинскую
 - ☐ на бытовую и спортивную
 - ☐ на бытовую и медицинскую
 - ☐ на производственную и медицинскую
-

Sual: По какому признаку различают две группы валяной обуви: грубошерстяную и фетровую? (Çəki: 1)

- ☒ по сырьевому
 - ☐ по назначению
 - ☐ по возрастно половому
 - ☐ по цвету
 - ☐ по размерам
-

Sual: Сколько процентов свободной серной кислоты остаётся в валяной обуви после промывки при установленной влажности ? (Çəki: 1)

- ☒ 0,7
 - ☐ 0,9
 - ☐ 1,5
 - ☐ 2
 - ☐ 5
-

Sual: На какие сорта делят валяную обувь? (Çəki: 1)

- ☒ 1-й и 2-й
 - ☐ 1-й, 2-й и 3-й
 - ☐ высший и 1-й
 - ☐ высший, 1-й и 2-й
 - ☐ высший и низший
-

Bölmə: 1101

Ad	1101
----	------

Suallardan	12
------------	----

Maksimal faiz	12
---------------	----

Sualları qarışdırmaq	☒
----------------------	-------------------------------------

Sual: Кто в бывшем СССР был основоположником изучения товарных свойств пушно-меховых товаров? (Çəki: 1)

- ☒ П.П.Петров
 - ☐ Е.А.Кедрин
 - ☐ А.В.Павлин
 - ☐ Б.Ф.Серевитинов
 - ☐ Б.А.Кузнецов
-

Sual: На сколько групп подразделяется пушно-меховых и овчинно-шубного изделия? (Çəki: 1)

- ☒ 3
 - ☐ 5
 - ☐ 6
 - ☐ 4
 - ☐ 2
-

Sual: На сколько видов в зависимости от времени промысла делят пушнину? (Çəki: 1)

- ☒ 2
 - ☐ 4
 - ☐ 3
 - ☐ 5
 - ☐ 6
-

Sual: На сколько групп подразделяется пушно-меховое и овчино-шубное сырье? (Çəki: 1)

- ☒ 4
 - ☐ 3
 - ☐ 6
 - ☐ 5
 - ☐ 2
-

Sual: Из скольких слоев состоит кожный покров шкуры? (Çəki: 1)

- ☒ 3
 - ☐ 2
 - ☐ 4
 - ☐ 6
 - ☐ 5
-

Sual: Какой цвет должен иметь волосяной покров если в волосяном слое нет пигмента? (Çəki: 1)

- ☒ белый

- ☐ желтый
 - ☐ черный
 - ☐ коричневый
 - ☐ каштановый
-

Sual: Сколько типов волос известно? (Ќәкі: 1)

- ☒ 3
 - ☐ 5
 - ☐ 2
 - ☐ 4
 - ☐ 6
-

Sual: Сколько типов волос может быть по форме поперечного сечения? (Ќәкі: 1)

- ☒ 5
 - ☐ 4
 - ☐ 6
 - ☐ 3
 - ☐ 2
-

Sual: Какой вид пучка волос образует основу волосяного покрова? (Ќәкі: 1)

- ☒ остевые
 - ☐ вибриссы
 - ☐ чувствующие
 - ☐ направляющие
 - ☐ пухрвые
-

Sual: На сколько групп делятся волосы по форме изогнутости стержня? (Ќәкі: 1)

- ☒ 6
 - ☐ 5
 - ☐ 7
 - ☐ 4
 - ☐ 3
-

Sual: Какую функцию выполняют волосы образующие волосяной покров? (Ќәкі: 1)

- ☒ защищают остевые волосы от механических повреждений
 - ☐ формируют цвет волосяного покрова
 - ☐ увеличивают плотность волосяного покрова
 - ☐ увеличивают вес волосяного покрова
 - ☐ увеличивают стойкость волосяного покрова к влажности
-

Sual: Как изменяются остевые волосы по форме изогнутости стержня? (Ќәкі: 1)

- ☒ волнистый
- ☐ прямой
- ☐ изогнутый под углом

- ☐ штопорообразный
- ☐ изогнутый

Bölmə: 1102

Ad	1102
Suallardan	44
Maksimal faiz	44
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Сколько процентов составляет эпидермис от общей толщины кожного покрова?(%) (Çəki: 1)

- ☒ 2-3
- ☐ 4-5
- ☐ до 2
- ☐ 3.5-4.5
- ☐ до 1

Sual: Из скольких видов пигмента образуется цвет волосяного покрова? (Çəki: 1)

- ☒ 2
- ☐ 4
- ☐ 3
- ☐ 1
- ☐ 5

Sual: Морфологические категории каких волос бывает меньше, чем гуще волосяной покррой? (Çəki: 1)

- ☒ остевые
- ☐ вибриссы
- ☐ чувствующие
- ☐ направляющие
- ☐ цилиндрические

Sual: На сколько типов по Церевитинову делится топография волосяного покрова? (Çəki: 1)

- ☒ 9
- ☐ 10
- ☐ 7
- ☐ 8
- ☐ 6

Sual: Какой вид волоса в пушнине делится на цветовые категории? (Çəki: 1)

- ☒ чувствительные
 - ☐ ость
 - ☐ пуховые
 - ☐ направляющий волос
 - ☐ проводящий
-

Sual: На какое свойство пушнины отрицательно влияет влажность ? (Ҷаќи: 1)

- ☒ жёсткость пушнины
 - ☐ мягкость пушнины
 - ☐ плотность пушнины
 - ☐ цвет пушнины
 - ☐ осыпание пушнины
-

Sual: Какова должна быть толщина пуховых волос в мкм? (Ҷаќи: 1)

- ☒ 10-40
 - ☐ 20-60
 - ☐ 60-75
 - ☐ 5-10
 - ☐ 80-100
-

Sual: Какой показатель характеризует мягкость волосяного покрова? (Ҷаќи: 1)

- ☒ степень сопротивление волоса при изгибе
 - ☐ степень сопротивление при растяжении
 - ☐ устойчивость волоса к трению
 - ☐ облысение
 - ☐ по цвету волоса
-

Sual: На сколько групп по мягкости делятся волосы? (Ҷаќи: 1)

- ☒ 4
 - ☐ 6
 - ☐ 5
 - ☐ 7
 - ☐ 2
-

Sual: Какова толщина направляющего волоса на огулке в мкм? (Ҷаќи: 1)

- ☒ 124
 - ☐ 136
 - ☐ 90
 - ☐ 100
 - ☐ 110
-

Sual: Какова толщина пуховых волос на огулке в мкм? (Ҷаќи: 1)

- ☒ 17
- ☐ 22

- ☒ 28
 - ☐ 30
 - ☐ 25
-

Sual: В каких пределах меняется толщина остевых волос по всей топографической площади? (Ўэкі: 1)

- ☒ 17-16
 - ☐ 20-18
 - ☐ 22-20
 - ☐ 26-24
 - ☐ 30-36
-

Sual: Какой прибор используется для определения густоты волосяного покрова? (Ўэкі: 1)

- ☒ аэродинамический прибор
 - ☐ прибор для измерения толщины
 - ☐ прибор ЭМ-2-250
 - ☐ прибор ЭМ-4-200
 - ☐ прибор ГМА-1-300
-

Sual: Какой показатель меха непосредственно влияет на прочность волоса? (Ўэкі: 1)

- ☒ к износостойкости одежды
 - ☐ на облысение
 - ☐ густота волосяного покрова
 - ☐ мягкость волосяного покрова
 - ☐ на вес волосяного покрова
-

Sual: Чему равна (в гр) прочность волоса в зависимости от вида? (Ўэкі: 1)

- ☒ до 150
 - ☐ 150-170
 - ☐ 170-180
 - ☐ 190-200
 - ☐ выше 200
-

Sual: Кто изобрел прибор «синус» для испытания волос на изгиб? (Ўэкі: 1)

- ☒ Б.Ф.Церевитинов - Ш.К.Гонцов
 - ☐ Б.Ф.Церевитинов – А.В.Павлин
 - ☐ Ш.К.Гонцов – Е.А.Кедрин
 - ☐ Е.А.Кедрин – А.В.Павлин
 - ☐ Б.Ф.Церевитинов – Г.В.Сергеева
-

Sual: Кто впервые изучил прочность связи волоса с кожной тканью? (Ўэкі: 1)

- ☒ А.И.Савельев
- ☐ Б.Ф.Церевитинов

- ☐ А.В.Павлин
 - ☐ Е.А.Кедрин
 - ☐ Г.В.Сергеева
-

Sual: В каких пределах колеблется удельный вес волос различных видов пушнины? (Ўаќи: 1)

- ☒ 1.25-1.3
 - ☐ 1-1.1
 - ☐ 1.5-1.6
 - ☐ 1.6-1.7
 - ☐ 1.7-1.8
-

Sual: Кто впервые изучил стойкость меха к сминаемости волосяного покрова? (Ўаќи: 1)

- ☒ Е.Е.Вишневский
 - ☐ Б.Ф.Церевитинов
 - ☐ Г.А.Сергеева
 - ☐ Ш.К.Гонцов
 - ☐ А.И.Савельев
-

Sual: В каких пределах изменяется показатель сминаемости при уплотнении волосяного покрова? (Ўаќи: 1)

- ☒ 5-40%
 - ☐ 20-50%
 - ☐ 30-60%
 - ☐ 45-70%
 - ☐ 50-80%
-

Sual: По какому признаку показателя определяют упругость волосяного покрова? (Ўаќи: 1)

- ☒ по степени восстановления его толщины после снятия нагрузки
 - ☐ по мягчению волоса
 - ☐ по густоте волосяного покрова
 - ☐ по прочности волосяного покрова
 - ☐ по облысению волосяного покрова
-

Sual: Какой фактор больше всех влияет на облысение пушнины? (Ўаќи: 1)

- ☒ влажность
 - ☐ густота меха
 - ☐ сухость
 - ☐ пышность
 - ☐ мягкость пушнины меха
-

Sual: На сколько групп делятся шкурки по толщине кожной ткани? (Ўаќи: 1)

- ☒ 3

- ☐ 5
 - ☐ 6
 - ☐ 4
 - ☐ 2
-

Sual: Как объясняется пластическое удлинение кожной ткани? (Ўэки: 1)

- ☒ способность кожной ткани сохранять приданную форму ей при растяжении
 - ☐ разрыв при растяжении
 - ☐ увеличение площади при растяжении
 - ☐ возобновление формы после растяжении
 - ☐ выпадение волосяного покрова при растяжении
-

Sual: Какие факторы влияют на понижение пластичности кожной ткани? (Ўэки: 1)

- ☒ хромовое дубление
 - ☐ брожение
 - ☐ толщина кожной ткани
 - ☐ прожирование кожной ткани
 - ☐ высокая влажность кожной ткани
-

Sual: Какие факторы влияют на увеличение пластичности кожной ткани? (Ўэки: 1)

- ☒ брожение и влажность
 - ☐ крашение кожной ткани
 - ☐ толщина кожной ткани
 - ☐ хромовое дубление
 - ☐ жёсткость кожной ткани
-

Sual: Действие какой температуры выдерживают шкурки хорошо продубленные? (Ўэки: 1)

- ☒ до 80°
 - ☐ 80-85°
 - ☐ 85-98°
 - ☐ до 90°
 - ☐ 90-95°
-

Sual: Какой ученый впервые установил температуру сваривания кожной ткани? (Ўэки: 1)

- ☒ Г.И.Кутянин
 - ☐ А.В.Павлин
 - ☐ Б.Ф.Церевитинов
 - ☐ Е.А.Кудрин
 - ☐ Г.В.Сергеева
-

Sual: На какое свойство кожной ткани влияет намокаемость шкурки? (Ўэки: 1)

- ☒ на пластическое свойство
- ☐ на толщину кожной ткани

- ☐ на теплозащитные свойства
 - ☐ на износостойкость
 - ☐ прочность кожной ткани
-

Sual: Кто разработал метод регулярного режима для определения теплозащитных свойств меха? (Ҷаҳи: 1)

- ☒ Г.М.Кондратый
 - ☐ Б.Ф.Церевитинов
 - ☐ Е.А.Кудрин
 - ☐ А.В.Павлин
 - ☐ Г.И.Кутянин
-

Sual: От каких факторов зависит теплозащитные свойства меха? (Ҷаҳи: 1)

- ☒ от густоты волосяного покрова
 - ☐ от влажности волосяного покрова
 - ☐ от цвета волосяного покрова
 - ☐ от топографии волосяного покрова
 - ☐ от окрашивании волосяного покрова
-

Sual: Кто разработал прибор для определения износостойкости меха? (Ҷаҳи: 1)

- ☒ А.Ганцов и Б.Ф.Церевитинов
 - ☐ Е.Кедрин и Б.Ф.Церевитинов
 - ☐ А.В.Павлин и Б.Ф.Церевитинов
 - ☐ Г.В.Сергеева и А.Ганцов
 - ☐ Пчелин и А.В.Павлин
-

Sual: С чьей стороны была изучена износостойкость шкурки на разных топографических участках? (Ҷаҳи: 1)

- ☒ А.Н.Беседин
 - ☐ Б.Ф.Церевитинов
 - ☐ Е.А.Кедрин
 - ☐ А.В.Павлин
 - ☐ Г.В.Сергеева
-

Sual: На сколько процентов снижается сортность шкуры при съёмки шкуры? (Ҷаҳи: 1)

- ☒ 20 %
 - ☐ 10 %
 - ☐ 40 %
 - ☐ 38%
 - ☐ 25 %
-

Sual: Каким методом определяется мягкость волосяного покрова? (Ҷаҳи: 1)

- ☒ органолептическим
- ☐ лабораторным

- ☐ математико-статистическим
 - ☐ эвристическим
 - ☐ физико-механическим
-

Sual: Как называется самый тонкий слой волоса? (Ќәкі: 1)

- ☒ кутикула
 - ☐ каротин
 - ☐ коллаген
 - ☐ ядро
 - ☐ кошумка
-

Sual: Где развивается в основном волосяной покров у меховой шкуры? (Ќәкі: 1)

- ☒ в эпидермисе
 - ☐ в основном слое дермы
 - ☐ в мышцах
 - ☐ в жировом слое
 - ☐ в подкожных клетках
-

Sual: Сколькими способами производят съемку шкур с животного? (Ќәкі: 1)

- ☒ 3
 - ☐ 4
 - ☐ 2
 - ☐ 5
 - ☐ 7
-

Sual: Действие какого прибора основано на измерении количества ядерного излучения, поглощенного волосяного покрова? (Ќәкі: 1)

- ☒ РГ-4
 - ☐ компрессометр
 - ☐ окуляр-микрометр
 - ☐ ТШМ-2
 - ☐ ТМ-2
-

Sual: Что определяют количеством волос на единицу площади шкурки? (Ќәкі: 1)

- ☒ массу
 - ☐ плотность
 - ☐ мягкость
 - ☐ цвет
 - ☐ гибкость
-

Sual: Какой показатель волоса определяют отношением силы, при которой разорвался образец на площадь поперечного сечения образца в месте разрыва? (Ќәкі: 1)

- ☒ предел прочности
- ☐ степень удлинения

- ☐ плотность
- ☐ массу
- ☐ гибкость

Sual: Какой показатель волосяного покрова понимают расстояние измеренное от его верхний поверхности до лицевой поверхности кожной ткани? (Çəki: 1)

- ☒ толщиной слоя
- ☐ массой
- ☐ плотностью
- ☐ прочностью
- ☐ цветом

Sual: Какой показатель волосяного покрова проверяют трением о шерстяной войлок или шинельное сукно? (Çəki: 1)

- ☒ стойкость к истиранию
- ☐ степень упругости
- ☐ степень удлинения
- ☐ толщину слоя
- ☐ плотность

Sual: Какой слой удаляют при выделке шкурки? (Çəki: 1)

- ☒ мускульный слой и подкожную клетчатку
- ☐ жировой слой
- ☐ эпидермис
- ☐ дерму
- ☐ волосяной слой

Bölmə: 1202

Ad	1202
Suallardan	11
Maksimal faiz	11
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: мехом какого животного является екрлотериам? (Çəki: 1)

- ☒ ондатра
- ☐ кролик
- ☐ лиса
- ☐ рысь
- ☐ речной бобр

Sual: мехом какого животного является эквал? (Çəki: 1)

- ☒ крот
 - ☐ рысь
 - ☐ белка
 - ☐ бобр
 - ☐ енот
-

Sual: Какие из нижеследующих животных дают пушнину и ведут водно – наземный образ жизни? (Çәki: 1)

- ☒ выдра.
 - ☐ верблюд.
 - ☐ крот.
 - ☐ сибирский крот .
 - ☐ куница.
-

Sual: Какие из нижеследующих животных ведут подземный образ жизни? (Çәki: 1)

- ☒ сокор.
 - ☐ мягкий сибирский крот.
 - ☐ ондатра.
 - ☐ колонок.
 - ☐ водяной крот
-

Sual: Какого цвета волосяной покров у животных, живущих в тундре? (Çәki: 1)

- ☒ белого
 - ☐ серого.
 - ☐ цвета саж.
 - ☐ коричневого.
 - ☐ жёлтого.
-

Sual: Какого цвета волосяной покров у животных, живущих на континенте Азия? (Çәki: 1)

- ☒ песочного.
 - ☐ белого.
 - ☐ чёрно – белые полосы.
 - ☐ коричневого.
 - ☐ светло – коричневого
-

Sual: Какой фактор влияет на толщину кожной ткани меховых шкур? (Çәki: 1)

- ☒ географическая изменчивость.
 - ☐ сезонная изменчивость.
 - ☐ половая изменчивость. половая изменчивость.
 - ☐ кормление (образ жизни).
 - ☐ индивидуальная изменчивость.
-

Sual: Какой фактор влияет на смену волосяного покрова? (Çәki: 1)

- ☒ сезонная изменчивость.
- ☐ кормление (образ жизни).
- ☐ географическая изменчивость.
- ☐ географическая изменчивость.
- ☐ возрастная изменчивость.

Sual: Каким фактором характеризуется индивидуальная изменчивость? (Çəki: 1)

- ☒ цветом волосяного покрова.
- ☐ возрастом животного.
- ☐ изменением сезона.
- ☐ половым изменением.
- ☐ условиями обитания.

Sual: На каком приборе определяют маркость волосяного покрова к сухому трению? (Çəki: 1)

- ☒ ПОМ
- ☐ РГ-4
- ☐ компрессометр
- ☐ ТШМ-2
- ☐ ТМ-2

Sual: Что определяют по пятну остающемуся на белой бумаге при трении ее о волосяной покров шкурки? (Çəki: 1)

- ☒ степень маркости
- ☐ стойкость к истиранию
- ☐ степень удлинения
- ☐ степень упругости
- ☐ толщина слоя

Bölmə: 1203

Ad	1203
Suallardan	7
Maksimal faiz	7
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Сколько баллов допускается для маркости волосяного покрова окрашенного в черный цвет? (Çəki: 1)

- ☒ 3
- ☐ 2
- ☐ 4
- ☐ 1
- ☐ 5

Sual: Сколько баллов должно быть норма прочности окраски кожаной ткани к сухому трению? (Ўаќи: 1)

- ☒ не более 4 баллов
 - ☐ не более 2 баллов
 - ☐ не менее 4 баллов
 - ☐ не более 1 балла
 - ☐ не менее 3 баллов
-

Sual: На каком приборе определяют цветоустойчивость волосяного покрова? (Ўаќи: 1)

- ☒ на федометре
 - ☐ на фотометре
 - ☐ на вискозиметре
 - ☐ на окуляр-микрометре
 - ☐ на компрессометре
-

Sual: Сколько часов облучают черные шкурки? (Ўаќи: 1)

- ☒ 75-100 часов
 - ☐ 55-70 часов
 - ☐ 35-50 часов
 - ☐ 15-30 часов
 - ☐ 5-10 часов
-

Sual: Какой показатель характеризует степень продубленности кожаной ткани? (Ўаќи: 1)

- ☒ температура сваривания
 - ☐ степень маркости
 - ☐ стойкость к истиранию
 - ☐ степень удлинения
 - ☐ степень упругости
-

Sual: Через какие промежутки времени взвешивают куски меха для определения гигроскопичности кожаной ткани шкурки? (Ўаќи: 1)

- ☒ 15 минут, 30 минут, 1 час, 2 часа, 3 часа, 24 часа, 248 часов и т.д.
 - ☐ 5 минут, 10 минут, 20 минут, 40 минут, 1 час, 3 часа и т.д.
 - ☐ 1 минута, 3 минуты, 5 минут, 2 часа, 4 часа, и т.д.
 - ☐ 10 минут, 30 минут, 50 минут, 1 час 10 минут, 3 часа 10 минут, и т.д.
 - ☐ 1 час, 5 часов, 10 часов, 15 часов, и т.д.
-

Sual: Как называется совокупность определённых товарных свойств, характерных для пушных шкур данного вида, добытых в определённом географическом районе? (Ўаќи: 1)

- ☒ кряжем
- ☐ изменчивостью

- ☐ густотой
- ☐ высотой
- ☐ пигментом

Bölmə: 1302

Ad	1302
Suallardan	44
Maksimal faiz	44
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Сколько пуховых волос приходится на 1 см² черева белого песка? (Çəki: 1)

- ☒ до 6,5 тысяч
- ☐ от 25 до 30 тысяч
- ☐ от 30 до 35 тысяч
- ☐ от 20 до 25 тысяч
- ☐ от 15 до 20 тысяч

Sual: Сколько пуховых волос приходится на 1 см² черева кролика-шиншиллы? (Çəki: 1)

- ☒ до 1,5 тысяч
- ☐ от 25 до 30 тысяч
- ☐ от 30 до 35 тысяч
- ☐ от 20 до 25 тысяч
- ☐ от 15 до 20 тысяч

Sual: Сколько пуховых волос приходится на 1 см² черева ленской белки? (Çəki: 1)

- ☒ до 6,5 тысяч
- ☐ от 5 до 30 тысяч
- ☐ от 3 до 5 тысяч
- ☐ от 2 до 5 тысяч
- ☐ от 15 до 20 тысяч

Sual: В каких пределах колеблется толщина направляющих и остевых волос? (Çəki: 1)

- ☒ от 40 до 150 мкм
- ☐ от 25 до 30 мкм
- ☐ от 30 до 35 мкм
- ☐ от 20 до 25 мкм
- ☐ от 15 до 20 мкм

Sual: В каких пределах колеблется толщина у пуховых волос? (Çəki: 1)

- ☒ от 10 до 40 мкм
 - ☐ от 25 до 30 мкм
 - ☐ от 30 до 35 мкм
 - ☐ от 20 до 25 мкм
 - ☐ от 15 до 20 мкм
-

Sual: Какое свойство волосяного покрова характеризует степень сопротивления волоса при изгибе? (Җәки: 1)

- ☒ мягкость
 - ☐ толщина
 - ☐ густота
 - ☐ пышность
 - ☐ цвет
-

Sual: В какое время года связь волоса с кожной тканью бывает наиболее прочной?? (Җәки: 1)

- ☒ поздней осенью
 - ☐ поздней весной
 - ☐ зимой
 - ☐ летом
 - ☐ ранней весной
-

Sual: В какое время года связь волоса с кожной тканью бывает наиболее слабой? (Җәки: 1)

- ☒ весной
 - ☐ поздней весной
 - ☐ зимой
 - ☐ летом
 - ☐ ранней весной
-

Sual: В каких пределах колеблется удельный вес волос разных видов пушнины? (Җәки: 1)

- ☒ 1,25 – 1,30
 - ☐ 1,50 – 1,55
 - ☐ 1,70 – 1,75
 - ☐ 1,80 – 1,85
 - ☐ 1,9 – 2,5
-

Sual: Какое свойство волосяного покрова характеризует степень уменьшения толщины слоя волосяного покрова под действием нагрузки, сжимающей мех перпендикулярно поверхности коже вой ткани? (Җәки: 1)

- ☒ сминаемость
- ☐ упругость
- ☐ цвет
- ☐ свойлачиваемость
- ☐ прочность

Sual: Какое свойство волосяного покрова понимают под степенью восстановления его толщины после снятия нагрузки? (Ўэкі: 1)

- ☒ упругость
 - ☐ сминаемость
 - ☐ цвет
 - ☐ свойлачиваемость
 - ☐ прочность
-

Sual: На каком приборе определяют цветоустойчивость волосяного покрова? (Ўэкі: 1)

- ☒ федометре
 - ☐ фотометре
 - ☐ вязкозиметре
 - ☐ динамометре
 - ☐ вольтметре
-

Sual: При какой температуре (Сгр) проводят испытание на цветоустойчивость волосяного покрова? (Ўэкі: 1)

- ☒ 38 – 40
 - ☐ 48 – 50
 - ☐ 58 – 60
 - ☐ 68 – 70
 - ☐ 78 – 80
-

Sual: При какой относительной влажности (%) проводят испытание на цветоустойчивость волосяного покрова? (Ўэкі: 1)

- ☒ 65 – 70
 - ☐ 75 – 80
 - ☐ 85 – 90
 - ☐ 95 – 100
 - ☐ 110 – 120
-

Sual: Какова длительность облучения для шкурок, окрашенных в чёрный цвет? (Ўэкі: 1)

- ☒ 50, 75 и 100 час.
 - ☐ 2, 3, 4 сут.
 - ☐ 10, 20, 30 мин.
 - ☐ 5, 7, 10 сек
 - ☐ 3, 5 и 7 дней
-

Sual: Какова длительность облучения для шкурок, окрашенных в коричневый цвет и другие тона? (Ўэкі: 1)

- ☒ 5, 10, 20 и 30 час.
- ☐ 2, 3, 4 сут.

- ☒ 10, 20, 30 мин.
 - ☐ 5, 7, 10 сек
 - ☐ 3, 5 и 7 дней
-

Sual: Какое свойство волосяного покрова характеризует незначительную волнистость (извитость) отдельных групп волос в разных направлениях, создающая красивый рисунок шкурки? (Ќәкі: 1)

- ☒ муаристость
 - ☐ упругость
 - ☐ цвет
 - ☐ свойлачиваемость
 - ☐ прочность
-

Sual: В каких пределах колеблется толщина кожной ткани выделанных шкурок? (Ќәкі: 1)

- ☒ от 0,2 мм до 1,6 мм
 - ☐ от 2 мм до 3 мм
 - ☐ от 1,5 до 2 мм
 - ☐ от 1 мм до 1,5 мм
 - ☐ от 3,2 до 4 мм
-

Sual: На сколько групп можно разбить шкурки по толщине кожной ткани? (Ќәкі: 1)

- ☒ 3
 - ☐ 4
 - ☐ 5
 - ☐ 6
 - ☐ 7
-

Sual: Какой показатель зависит от гистологического строения дермы. Главным образом от толщины коллагеновых волокон и их переплетения, от толщины и плотности кожной ткани? (Ќәкі: 1)

- ☒ прочность при растяжении
 - ☐ толщина
 - ☐ пластичность
 - ☐ температура сваривания
 - ☐ намокаемость
-

Sual: Чему равна температура сваривания кожного покрова песца? (Ќәкі: 1)

- ☒ 55гр
 - ☐ 43гр
 - ☐ 65гр
 - ☐ 70гр
 - ☐ 80гр
-

Sual: Чему равна температура сваривания кожного покрова овчины меховой? (Ќәкі:

1)

- ☒ 70гр
 - ☐ 43гр
 - ☐ 65гр
 - ☐ 55гр
 - ☐ 80гр
-

Sual: Чему равна температура сваривания кожного покрова овчины шубной? (Ўэкі: 1)

1)

- ☒ 80гр
 - ☐ 43гр
 - ☐ 65гр
 - ☐ 70гр
 - ☐ 55гр
-

Sual: Какова норма содержания золы в шкуре? (Ўэкі: 1)

- ☒ 5 – 8 %
 - ☐ 4 – 7 %
 - ☐ 6 – 9 %
 - ☐ 10 – 15%
 - ☐ 22 – 27%
-

Sual: Чему равно pH для шкур пикельной выделки? (Ўэкі: 1)

- ☒ 4,2
 - ☐ 5,3
 - ☐ 6,5
 - ☐ 7,0
 - ☐ 9,1
-

Sual: Какой прибор применяют для определения теплозащитных свойств одёжных материалов? (Ўэкі: 1)

- ☒ бикалориметр
 - ☐ федометр
 - ☐ фотометр
 - ☐ вязкозиметр
 - ☐ динамометр
-

Sual: Какой показатель характеризует способность меховых изделий оказывать сопротивление различным воздействиям? (Ўэкі: 1)

- ☒ износостойкость
 - ☐ вес
 - ☐ толщина
 - ☐ вязкость
 - ☐ высота
-

Sual: Чему должен быть равен минимальный вес (г) летней мужской одежды?
(Ҷаби: 1)

- ☒ 2626
 - ☐ 5972
 - ☐ 7975
 - ☐ 3317
 - ☐ 8543
-

Sual: Чему должен быть равен минимальный вес (г) летней женской одежды? (Ҷаби: 1)

- ☒ 600
 - ☐ 5972
 - ☐ 7975
 - ☐ 3317
 - ☐ 8543
-

Sual: Чему должен быть равен максимальный вес (г) летней мужской одежды?
(Ҷаби: 1)

- ☒ 4323
 - ☐ 5972
 - ☐ 7975
 - ☐ 3317
 - ☐ 8543
-

Sual: Чему должен быть равен максимальный вес (г) летней женской одежды?
(Ҷаби: 1)

- ☒ 2002
 - ☐ 5972
 - ☐ 7975
 - ☐ 3317
 - ☐ 8543
-

Sual: Чему должен быть равен минимальный вес (г) зимней мужской одежды?
(Ҷаби: 1)

- ☒ 7975
 - ☐ 5972
 - ☐ 2626
 - ☐ 3317
 - ☐ 8543
-

Sual: Чему должен быть равен минимальный вес (г) зимней женской одежды?
(Ҷаби: 1)

- ☒ 3159
- ☐ 5972
- ☐ 2626
- ☐ 3317

Sual: Чему должен быть равен максимальный вес (г) зимней мужской одежды? (Ўәкі: 1)

- ☒ 9742
 - ☐ 5972
 - ☐ 7975
 - ☐ 3317
 - ☐ 8543
-

Sual: Чему должен быть равен максимальный вес (г) зимней женской одежды? (Ўәкі: 1)

- ☒ 7416
 - ☐ 5972
 - ☐ 7975
 - ☐ 3317
 - ☐ 8543
-

Sual: Чему должен быть равен максимальный вес (г) весеннее-осенней мужской одежды? (Ўәкі: 1)

- ☒ 8876
 - ☐ 5972
 - ☐ 7975
 - ☐ 3317
 - ☐ 8543
-

Sual: Чему должен быть равен максимальный вес (г) весеннее-осенней женской одежды? (Ўәкі: 1)

- ☒ 4311
 - ☐ 5972
 - ☐ 7975
 - ☐ 3317
 - ☐ 8543
-

Sual: Чему должен быть равен минимальный вес (г) весеннее-осенней мужской одежды? (Ўәкі: 1)

- ☒ 5972
 - ☐ 8876
 - ☐ 7975
 - ☐ 3317
 - ☐ 8543
-

Sual: Чему должен быть равен минимальный вес (г) весеннее-осенней женской одежды? (Ўәкі: 1)

- ☒ 2728

- ☐ 5972
 - ☐ 7975
 - ☐ 3317
 - ☐ 8543
-

Sual: Чему равно отношение веса пальто к среднему весу женщин? (Ўаки: 1)

- ☒ 1:24
 - ☐ 1:16
 - ☐ 1:11,6
 - ☐ 1:14,5
 - ☐ 1:15,9
-

Sual: Чему равно отношение веса пальто к среднему весу тела годовалого ребёнка? (Ўаки: 1)

- ☒ 1:11,6
 - ☐ 1:16
 - ☐ 1:24
 - ☐ 1:14,5
 - ☐ 1:15,9
-

Sual: Чему равно отношение веса пальто к среднему весу тела четырёхлетнего ребёнка? (Ўаки: 1)

- ☒ 1:14,5
 - ☐ 1:16
 - ☐ 1:24
 - ☐ 1:30
 - ☐ 1:15,9
-

Sual: Чему равно отношение веса пальто к среднему весу тела семилетнего ребёнка? (Ўаки: 1)

- ☒ 1:15,9
 - ☐ 1:16
 - ☐ 1:24
 - ☐ 1:14,5
 - ☐ 1:28
-

Sual: Как называются шкурки каракуля-недомерки с редким шелковистым или слабо шелковистым волосным покровом, недостаточно плотными или рыхлыми завитками? (Ўаки: 1)

- ☒ назугчей
 - ☐ яхобаб
 - ☐ голяк
 - ☐ муаре
 - ☐ клям
-

Ad	1303
Suallardan	28
Maksimal faiz	28
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: В течении какого времени проводят тиснение для получения искусственного завитка? (Çəki: 1)

- ☒ 5 мин
- ☐ 7 часов
- ☐ 8 сек
- ☐ 9 мин
- ☐ 6 часов

Sual: При какой температуре (Сгр) производится прессование латексной плёнки для нанесения ме реи шевро? (Çəki: 1)

- ☒ 70
- ☐ 80
- ☐ 90
- ☐ 100
- ☐ 120

Sual: При каком давлении (атм) производится прессование латексной плёнки для нанесения ме реи шевро? (Çəki: 1)

- ☒ 150
- ☐ 160
- ☐ 170
- ☐ 180
- ☐ 190

Sual: Какие из нижеследующих свойств относятся к свойствам волосяного покрова? (Çəki: 1)

- ☒ высота, густота волосяного покрова
- ☐ толщина кожной ткани
- ☐ износостойкость
- ☐ прочность при растяжении
- ☐ намокаемость кожной ткани

Sual: Какие из нижеследующих свойств относятся к свойствам волосяного покрова? (Çəki: 1)

- ☒ толщина волоса
- ☐ толщина кожной ткани

- ☐ износостойкость
 - ☐ прочность при растяжении
 - ☐ намокаемость кожной ткани
-

Sual: Какие из нижеследующих свойств относятся к свойствам волосяного покрова? (Ќәкі: 1)

- ☒ мягкость и пышность волосяного покрова
 - ☐ толщина кожной ткани
 - ☐ износостойкость
 - ☐ прочность при растяжении
 - ☐ намокаемость кожной ткани
-

Sual: Какие из нижеследующих свойств относятся к свойствам волосяного покрова? (Ќәкі: 1)

- ☒ прочность волос
 - ☐ толщина кожной ткани
 - ☐ износостойкость
 - ☐ прочность при растяжении
 - ☐ намокаемость кожной ткани
-

Sual: Какие из нижеследующих свойств относятся к свойствам волосяного покрова? (Ќәкі: 1)

- ☒ прочность связи волоса с кожной тканью
 - ☐ толщина кожной ткани
 - ☐ износостойкость
 - ☐ прочность при растяжении
 - ☐ намокаемость кожной ткани
-

Sual: Какие из нижеследующих свойств относятся к свойствам волосяного покрова? (Ќәкі: 1)

- ☒ удельный и объёмный вес волоса
 - ☐ толщина кожной ткани
 - ☐ износостойкость
 - ☐ прочность при растяжении
 - ☐ намокаемость кожной ткани
-

Sual: Какие из нижеследующих свойств относятся к свойствам волосяного покрова? (Ќәкі: 1)

- ☒ сминаемость волосяного покрова
 - ☐ толщина кожной ткани
 - ☐ износостойкость
 - ☐ прочность при растяжении
 - ☐ намокаемость кожной ткани
-

Sual: Какие из нижеследующих свойств относятся к свойствам волосяного

покрова? (Џәкі: 1)

- ☒ упругость волосяного покрова
 - ☐ толщина кожной ткани
 - ☐ износостойкость
 - ☐ прочность при растяжении
 - ☐ намокаемость кожной ткани
-

Sual: Какие из нижеследующих свойств относятся к свойствам волосяного покрова? (Џәкі: 1)

- ☒ сволачиваемость волосяного покрова
 - ☐ толщина кожной ткани
 - ☐ износостойкость
 - ☐ прочность при растяжении
 - ☐ намокаемость кожной ткани
-

Sual: Какие из нижеследующих свойств относятся к свойствам волосяного покрова? (Џәкі: 1)

- ☒ цвет и цветоустойчивость волосяного покрова
 - ☐ толщина кожной ткани
 - ☐ износостойкость
 - ☐ прочность при растяжении
 - ☐ намокаемость кожной ткани
-

Sual: Какие из нижеследующих свойств относятся к свойствам волосяного покрова? (Џәкі: 1)

- ☒ прочность окраски волосяного покрова к сухому трению
 - ☐ толщина кожной ткани
 - ☐ износостойкость
 - ☐ прочность при растяжении
 - ☐ намокаемость кожной ткани
-

Sual: Какие из нижеследующих свойств относятся к свойствам волосяного покрова? (Џәкі: 1)

- ☒ блеск и пышность волосяного покрова
 - ☐ толщина кожной ткани
 - ☐ износостойкость
 - ☐ прочность при растяжении
 - ☐ намокаемость кожной ткани
-

Sual: Какие из нижеследующих свойств относятся к свойствам волосяного покрова? (Џәкі: 1)

- ☒ муаристость волосяного покрова
- ☐ толщина кожной ткани
- ☐ износостойкость
- ☐ прочность при растяжении
- ☐ намокаемость кожной ткани

Sual: Какие из нижеследующих свойств относятся к свойствам волосяного покрова? (Џәкі: 1)

- ☒ водоустойчивость волосяного покрова
 - ☐ толщина кожной ткани
 - ☐ износостойкость
 - ☐ прочность при растяжении
 - ☐ намокаемость кожной ткани
-

Sual: Какие из нижеследующих свойств относятся к свойствам кожной ткани? (Џәкі: 1)

- ☒ толщина кожной ткани
 - ☐ водоустойчивость волосяного покрова
 - ☐ износостойкость
 - ☐ муаристость волосяного покрова
 - ☐ блеск и пышность волосяного покрова
-

Sual: Какие из нижеследующих свойств относятся к свойствам кожной ткани? (Џәкі: 1)

- ☒ прочность при растяжении кожной ткани
 - ☐ водоустойчивость волосяного покрова
 - ☐ износостойкость
 - ☐ муаристость волосяного покрова
 - ☐ блеск и пышность волосяного покрова
-

Sual: Какие из нижеследующих свойств относятся к свойствам кожной ткани? (Џәкі: 1)

- ☒ пластические свойства кожной ткани
 - ☐ водоустойчивость волосяного покрова
 - ☐ износостойкость
 - ☐ муаристость волосяного покрова
 - ☐ блеск и пышность волосяного покрова
-

Sual: Какие из нижеследующих свойств относятся к свойствам кожной ткани? (Џәкі: 1)

- ☒ намокаемость кожной ткани
 - ☐ водоустойчивость волосяного покрова
 - ☐ износостойкость
 - ☐ муаристость волосяного покрова
 - ☐ блеск и пышность волосяного покрова
-

Sual: Какие из нижеследующих свойств относятся к свойствам кожной ткани? (Џәкі: 1)

- ☒ температура сваривания кожной ткани
- ☐ водоустойчивость волосяного покрова

- ☐ износостойкость
 - ☐ муаристость волосяного покрова
 - ☐ блеск и пышность волосяного покрова
-

Sual: Какие из нижеследующих свойств относятся к свойствам кожевой ткани? (Җәкі: 1)

- ☒ показатели химического состава кожевой ткани
 - ☐ водостойчивость волосяного покрова
 - ☐ износостойкость
 - ☐ муаристость волосяного покрова
 - ☐ блеск и пышность волосяного покрова
-

Sual: Какие из нижеследующих свойств относятся к свойствам мехового полуфабриката и готовых изделий в целом? (Җәкі: 1)

- ☒ теплозащитные свойства
 - ☐ водостойчивость волосяного покрова
 - ☐ температура сваривания кожевой ткани
 - ☐ муаристость волосяного покрова
 - ☐ блеск и пышность волосяного покрова
-

Sual: Какие из нижеследующих свойств относятся к свойствам мехового полуфабриката и готовых изделий в целом? (Җәкі: 1)

- ☒ износостойкость
 - ☐ водостойчивость волосяного покрова
 - ☐ температура сваривания кожевой ткани
 - ☐ муаристость волосяного покрова
 - ☐ блеск и пышность волосяного покрова
-

Sual: Какие из нижеследующих свойств относятся к свойствам мехового полуфабриката и готовых изделий в целом? (Җәкі: 1)

- ☒ весовые показатели
 - ☐ водостойчивость волосяного покрова
 - ☐ температура сваривания кожевой ткани
 - ☐ муаристость волосяного покрова
 - ☐ блеск и пышность волосяного покрова
-

Sual: Какова должна быть высота волосяного покрова для овчины? (Җәкі: 1)

- ☒ до 200 мм
 - ☐ от 10 до 200 мм
 - ☐ до 300 мм
 - ☐ от 10 до 300 мм
 - ☐ до 500 мм
-

Sual: Сколько пуховых волос приходится на 1 см² черева бобра речного? (Җәкі: 1)

- ☒ до 34.0 тысяч

- ☐ от 25 до 30 тысяч
- ☐ от 30 до 35 тысяч
- ☐ от 20 до 25 тысяч
- ☐ от 15 до 20 тысяч

Bölmə: 1402

Ad	1402
Suallardan	12
Maksimal faiz	12
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: Чему равна разрывная нагрузка пушно-мехового полуфабриката для овчины меховой?(кг) (Çəki: 1)

- ☒ 22
- ☐ 15
- ☐ 26
- ☐ 28-30
- ☐ 12

Sual: Сколько операций включает скорняжное производство изготовления меховых изделий? (Çəki: 1)

- ☒ 7
- ☐ 8
- ☐ 6
- ☐ 5
- ☐ 9

Sual: Сколько операций включает пошивочное производство изготовления меховых изделий? (Çəki: 1)

- ☒ 8
- ☐ 9
- ☐ 7
- ☐ 6
- ☐ 5

Sual: Какие из нижеследующих относятся к меховым женским уборам? (Çəki: 1)

- ☒ горжеты
- ☐ манто
- ☐ манжет
- ☐ бекила
- ☐ жилет

Sual: На сколько групп по возрастно-половому назначению делятся меховые воротники? (Ўэкі: 1)

- ☒ 3
 - ☐ 5
 - ☐ 4
 - ☐ 2
 - ☐ 6
-

Sual: На сколько групп в зависимости от обработки шкурок делятся меховые воротники? (Ўэкі: 1)

- ☒ 5
 - ☐ 6
 - ☐ 7
 - ☐ 4
 - ☐ 3
-

Sual: Какова должна быть длина по стандарту у меховых палантинов? (м) (Ўэкі: 1)

- ☒ 2-2,5
 - ☐ 2,5-3
 - ☐ 0,5-1
 - ☐ 1,5-2
 - ☐ до 50 см
-

Sual: Сколько полуфабрикатов в зависимости от вида меха может быть использовано при изготовлении пелерины? (Ўэкі: 1)

- ☒ 100-150 штук
 - ☐ 80-100 штук
 - ☐ 60-75 штук
 - ☐ 50-65 штук
 - ☐ 130-140 штук
-

Sual: Какие из нижеследующих относятся к меховой галантереи? (Ўэкі: 1)

- ☒ перчатки и варежки
 - ☐ горжеты
 - ☐ пелерины
 - ☐ воротники
 - ☐ палантины
-

Sual: Какова должна быть длина у мехового женского пальто? (Ўэкі: 1)

- ☒ 112-120 см
 - ☐ 80-100 см
 - ☐ 90-150 см
 - ☐ 100-110 см
 - ☐ 120-125 см
-

Sual: В скольких размерах изготавливаются женские мужские воротники? (Çəki: 1)

- ☒ 7
- ☐ 8
- ☐ 6
- ☐ 5
- ☐ 4

Sual: Какие из ниже перечисленных свойств относятся к свойствам готовых меховых изделий? (Çəki: 1)

- ☒ теплозащитные, износостойкость, весовые показатели;
- ☐ высота и густота волосяного покрова, толщина;
- ☐ температура сваривания, намокаемость;
- ☐ упругость волосяного покрова, устойчивость к свету и цвет;
- ☐ устойчивость волосяного покрова при растяжении, при охлаждении, химические показатели.

Bölmə: 1403

Ad	1403
Suallardan	18
Maksimal faiz	18
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Сколько процентов составляет вес меховых полуфабрикатов в меховом пальто по отношению к весу всей одежды? (Çəki: 1)

- ☒ 60-80%;
- ☐ 50-60%
- ☐ 80-90%
- ☐ 30-40%
- ☐ 40-50%

Sual: При какой температуре в помещении должны хранятся пушно-меховые товары? (Çəki: 1)

- ☒ 25grC;
- ☐ 25grC больше;
- ☐ 25grC меньше;
- ☐ 30grC
- ☐ 30grC больше.

Sual: На сколько групп по величине шкурок подразделяются все виды пушнины? (Çəki: 1)

- ☒ 5

- ☐ 6
 - ☐ 7
 - ☐ 8
 - ☐ 9
-

Sual: На сколько групп по высоте волосяного покрова подразделяются все виды пушно-мехового полуфабриката? (Ўаќи: 1)

- ☒ 5
 - ☐ 6
 - ☐ 7
 - ☐ 8
 - ☐ 9
-

Sual: На сколько групп по густоте волосяного покрова шкурки подразделяются? (Ўаќи: 1)

- ☒ 5
 - ☐ 6
 - ☐ 7
 - ☐ 8
 - ☐ 9
-

Sual: На сколько групп по степени развития кроющих волос, т.е. остистости пушнина подразделяется? (Ўаќи: 1)

- ☒ 3
 - ☐ 6
 - ☐ 7
 - ☐ 5
 - ☐ 4
-

Sual: К какому сорту относятся ранневесенние шкурки? (Ўаќи: 1)

- ☒ ко 2-му сорту
 - ☐ к 3-му сорту
 - ☐ к 4-му сорту
 - ☐ к 1-му сорту
 - ☐ к высшему сорту
-

Sual: На какие сорта подразделяют пушнину? (Ўаќи: 1)

- ☒ на два, три и четыре сорта
 - ☐ на один, два сорта
 - ☐ на два, три сорта
 - ☐ на три, четыре сорта
 - ☐ на высший и первый сорт
-

Sual: К какому сорту относятся шкурки полноволосые, с высокой частой остью и густым пухом? (Ўаќи: 1)

- ☒ к 1-му сорту
 - ☐ ко 2-му сорту
 - ☐ к 3-му сорту
 - ☐ к 4-му сорту
 - ☐ к высшему сорту
-

Sual: К какому сорту относятся шкурки менее полноволосые, с недоразвившимися остью и пухом? (Ҷаќи: 1)

- ☒ ко 2-му сорту
 - ☐ ко 1-му сорту
 - ☐ к 3-му сорту
 - ☐ к 4-му сорту
 - ☐ к высшему сорту
-

Sual: К какому сорту относятся шкурки полуволосые, с не вполне развитыми остью и пухом? (Ҷаќи: 1)

- ☒ к 3-му сорту
 - ☐ ко 2-му сорту
 - ☐ к 1-му сорту
 - ☐ к 4-му сорту
 - ☐ к высшему сорту
-

Sual: К какому сорту относятся шкурки с низким грубым волосяным покровом, почти без пуха или с едва начавшим развиваться остью и пухом? (Ҷаќи: 1)

- ☒ к 4-му сорту
 - ☐ ко 2-му сорту
 - ☐ к 3-му сорту
 - ☐ к 4-му сорту
 - ☐ к высшему сорту
-

Sual: На сколько категорий подразделяются шкурки большинства видов в зависимости от наличия и величины дефекта? (Ҷаќи: 1)

- ☒ на 4
 - ☐ на 5
 - ☐ на 6
 - ☐ на 7
 - ☐ на 8
-

Sual: На сколько сортов делится каракульча каждого типа? (Ҷаќи: 1)

- ☒ на три
 - ☐ на четыре
 - ☐ на один
 - ☐ на два
 - ☐ на пять
-

Sual: Как называются шкурки ягнят каракульской породы, забитых в возрасте 1 – 3 дней? (Çəki: 1)

- ☒ каракуль
 - ☐ каракульча
 - ☐ яхобаб
 - ☐ голяк
 - ☐ муаре
-

Sual: Как называются шкурки неродившихся (выкидышей) ягнят каракульской породы? (Çəki: 1)

- ☒ каракульча
 - ☐ каракуль
 - ☐ яхобаб
 - ☐ голяк
 - ☐ муаре
-

Sual: Как называются шкурки от ягнят каракульских овец в возрасте до одного месяца с перерос шим бобистым или кольцевидным завитком слабо шелковистым и мало блестящим или гру бым и матовым волосяным покровом? (Çəki: 1)

- ☒ яхобаб
 - ☐ каракуль
 - ☐ каракульча
 - ☐ голяк
 - ☐ муаре
-

Sual: Как называются шкурки эмбрионов с едва начавшим развиваться гладким блестящим волосяным покровом без муаристого рисунка? (Çəki: 1)

- ☒ голяк
 - ☐ каракуль
 - ☐ каракульча
 - ☐ яхобаб
 - ☐ муаре
-

Bölmə: 1502

Ad	1502
Suallardan	5
Maksimal faiz	5
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: Какова должна быть высота волосяного покрова для овчины? (Çəki: 1)

- ☒ до 200 мм
- ☐ 210-220 мм

- ☐ 150-200 мм
- ☐ 100-120 мм
- ☐ 50-100 мм

Sual: Сколько типов завитка бывает у каракуля? (Çəki: 1)

- ☒ 6
- ☐ 8
- ☐ 5
- ☐ 4
- ☐ 9

Sual: На сколько групп по площади дефектов подразделяются овчина меховая? (Çəki: 1)

- ☒ 6
- ☐ 7
- ☐ 4
- ☐ 5
- ☐ 8

Sual: На сколько групп подразделяются меховые и овчинно-шубные изделия? (Çəki: 1)

- ☒ 7
- ☐ 8
- ☐ 6
- ☐ 5
- ☐ 9

Sual: Каракульча – это шкурка? (Çəki: 1)

- ☒ ягнят утробного возраста
- ☐ ягнят в последней стадии утробного развития
- ☐ ягнят, забитых в возрасте 1-3 дня
- ☐ ягнят в возрасте до 1 месяца
- ☐ ягнят в возрасте от 1 до 4 месяцев

Bölmə: 1503

Ad	1503
Suallardan	5
Maksimal faiz	5
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Каракуль – это шкурки ягнят в возрасте? (Çəki: 1)

- ☒ 1-3 дня
 - ☐ утробного развития
 - ☐ в последней стадии утробного развития
 - ☐ до 1 месяца
 - ☐ от 1 до 4 месяцев
-

Sual: Овчинно-шубные мужские изделия выпускают размеров? (Ҷаҳи: 1)

- ☒ с 48-го по 56-й
 - ☐ с 44-го по 50-й
 - ☐ с 46-го по 52-й
 - ☐ с 48-го по 58-й
 - ☐ с 48-го по 60-й
-

Sual: Овчинно-шубные женские изделия выпускают следующих размеров? (Ҷаҳи: 1)

- ☒ с 46-го по 56-й
 - ☐ с 44-го по 52-й
 - ☐ с 44-го по 56-й
 - ☐ с 44-го по 58-й
 - ☐ с 44-го по 60-й
-

Sual: Детские овчинно-шубные изделия выпускают размеров? (Ҷаҳи: 1)

- ☒ с 32-го по 42-й
 - ☐ с 30-го по 42-й
 - ☐ с 30-го по 44-й
 - ☐ с 34-го по 46-й
 - ☐ с 34-го по 48-й
-

Sual: Мужские и женские овчинно-шубные изделия шьют ростов? (Ҷаҳи: 1)

- ☒ с 1-го по 3-й
 - ☐ с 1-го по 2-й
 - ☐ с 1-го по 4-й
 - ☐ с 1-го по 5-й
 - ☐ с 1-го по 6-й
-

